

NATURA DEL PRODOTTO

Protettivo elastomerico liquido all'acqua, colorato, resistente al ristagno d'acqua, ideale anche per ampie superfici. Grazie al suo comportamento al fuoco esterno, permette di proteggere le membrane bituminose B_{Roof} T2, garantendo al contempo un pacchetto impermeabilizzante certificato.

NORMATIVE APPLICABILI

2000 PLUS B_{Roof} T2 rispetta i seguenti requisiti:

- Conforme alla classe di reazione al fuoco esterna B_{Roof} T2, in accordo alla UNI EN 13501-5.

CAMPI D'IMPIEGO

2000 PLUS B_{Roof} T2 è un prodotto formulato per la protezione dei manti bituminosi certificati B_{ROOF} T2 in tutte le situazioni dove siano richieste specifiche caratteristiche di reazione al fuoco.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. Verificare che le membrane siano state posate correttamente e che i sormonti siano ben adesi. Eventualmente ripristinare le sigillature con WINSEAL.

APPLICAZIONE DEL PRIMER

Su supporto asciutto e pulito, applicare una mano di 2000 FAST PRIMER, con un consumo di 250 g/m². Attendere i tempi di asciugatura riportati in **Tabella 1** prima di sovra applicare il protettivo 2000 PLUS B_{Roof} T2.

Tabella 1 – tempi di asciugatura 2000 FAST PRIMER

Condizioni ambientali	Sovra applicazione
20°C fino a 55% U.R.	3 h
15°C fino a 55% U.R.	5 h
10°C fino a 55% U.R.	8 h
5°C fino a 55% U.R.	12 h

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Eseguire una breve miscelazione prima della posa. 2000 PLUS B_{Roof} T2 può essere applicato su supporto pulito e asciutto con: rullo, pennello o pompa airless. Applicare in due mani, distanziate da 24 ore l'una dall'altra.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

AVVERTENZE

Applicare 2000 PLUS B_{Roof} T2 con temperature tra +5°C e +35°C.

Proteggere nelle prime 24 ore dalla sua applicazione, da acqua, pioggia e neve. Non applicare in presenza di elevata umidità notturna.

CONSUMI

1,2-1,4 kg/m² in due mani

CONFEZIONI

Secchi da 5-10-20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro, conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	NORMA	RISULTATO
Aspetto	-	Pasta fluida
Colore	-	Bianco, rosso, verde, grigio
Massa volumica a 20°C	EN ISO 2811-1	1,5 + 0,05 g/cm ³
Residuo secco (in peso)	EN ISO 3251	72 ± 2 %
pH	UNI 8490-4	9 ± 1
Viscosità Brookfield a 20°C	UNI EN 8490	20.000 ± 2.000 cps

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO

CARATTERISTICA	NORMA	RISULTATO
Temperatura di esercizio	-	Da -20 °C a + 80°C
Allungamento a rottura iniziale	ASTM D2370	≥ 150%
Carico a rottura iniziale	ASTM D2370	≥ 2,8 N/mm ²
Invecchiamento accelerato (5 anni)	UNI EN ISO 4892-3 ciclo 3	Nessuna delaminazione o rottura
Allungamento a rottura dopo invecchiamento	ASTM D2370	≥ 100 %
Carico a rottura dopo invecchiamento	ASTM D2370	≥ 2,0 N/mm ²
Assorbimento d'acqua	ASTM D 471	≤ 20 % sul peso
Resistenza al ristagno d'acqua	-	OTTIMA

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.