



WIN BITUROOF

NATURA DEL PRODOTTO

Pasta livellante, monocomponente e pronta all'uso, a base di speciali bitumi e cariche in dispersione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Offre eccezionale lavorabilità e semplicità di posa e viene impiegato per la regolarizzazione e il ripristino delle pendenze di manti bituminosi, anche ardesiati, prima della posa di un nuovo strato impermeabilizzante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Marrone (NERO ad essiccazione completa)
DENSITÀ A +20 °C (g/cm ³)	1,65±0,05
VISCOSITÀ BROOKFIELD A +20°C (cPs)	12000±500
RESIDUO SECCO (%)	85±0,3
INDURIMENTO A +20°C	24 h
TEMPERATURE D'APPLICAZIONE	+5°C e +35°C

CAMPI D'APPLICAZIONE

Viene impiegato per la regolarizzazione e la correzione delle pendenze su manti bituminosi, anche ardesiati, prima della posa di un nuovo rivestimento impermeabile e per la realizzazione di gusci di raccordo orizzontale/verticale. Permette la realizzazione di spessori tra 2 e 15 mm in mano unica. È possibile raggiungere uno spessore massimo di 4 cm, applicando mani successive. Attendere 24 ore tra un'applicazione e l'altra.



MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare su superficie asciutta, pulita, rimuovendo accuratamente polvere, oli e sostanze antiaderenti. Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato mediante cazzuola o spatola metallica liscia. Per l'applicazione dell'impermeabilizzante, attendere almeno 24 ore dall'ultima mano, ma non oltre i 14 giorni.

WIN BITUROOF può essere sovrapplicato con tutte le guaine liquide impermeabilizzanti della gamma WINKLER. Per sovrapposizioni con nuove guaine bitume-polimero in rotoli, si potrà procedere con la sfiammata o con l'incollaggio a freddo mediante WINGLUE, WINGLUE FAST o WINGLUE UNIVERSAL.



CONSIGLI UTILI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superfici e supporti asciutti. Non applicare in presenza di elevata umidità notturna. Membrane bitume-polimero debbono aver subito almeno 180 giorni di ossidazione prima di procedere con l'applicazione del prodotto. Eventuali leggere reptature del manto bituminoso potranno essere riparate con SHELL TIXOPHALTE, dopo aver tagliato gli avvallamenti. Utilizzare lo stesso sigillante per eventuali distacchi delle sovrapposizioni dissaldate.

CONSUMO

1,6 - 1,7 kg/m² per mm di spessore.

CONFEZIONI

Secchio da 5 kg.

Secchio da 20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, conservato in luogo asciutto e protetto, ha una stabilità di 12 mesi. Si consiglia lo stoccaggio a temperature comprese tra +5°C e +35°C.