

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto impiegato per la realizzazione di boiacche cementizie adesive per riprese di getto o per il confezionamento di impasti cementizi con ottima lavorabilità, impermeabilità e grande adesione. Viene utilizzato per ripristini, riporti, intonaci, rasature, piscine, dighe, pavimenti, solette antiusura, rampe, ecc.

Può essere impiegato come promotore di adesione su calcestruzzo prima della posa in aderenza dei massetti WINPLAN 370 e WINPLAN PRO. In questo caso l'applicazione dei massetti dovrà avvenire utilizzando la tecnica "fresco su fresco".

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. Bagnare a rifiuto il supporto prima dell'applicazione della boiacca o dell'impasto cementizio e proteggere, inumidendo se necessario, nelle prime 24 ore dall'irraggiamento diretto del sole e dal vento.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua se non previsto per l'applicazione desiderata.

Agitare prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Dopo aver agitato il prodotto nella sua tanica, aggiungere all'acqua d'impasto.

AVVERTENZE

Bagnare a rifiuto il supporto prima dell'applicazione della boiacca o dell'impasto cementizio e proteggere, inumidendo se necessario, nelle prime 24 ore dall'irraggiamento diretto del sole e dal vento.

CONSUMI

Boiacca: 2,5 parti di cemento, 1 parte di Adegum Latex, 1 parte d'acqua.

Boiacca ruvida: 2,5 parti di cemento, 2 parti di sabbia, 1 parte di Adegum Latex, 1 parte d'acqua.

Malte: 10% sul peso del cemento.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 lt. Taniche da 5-10-20 lt.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Aspetto:	liquido
Colore:	bianco
Peso Specifico (g/cm ³)	1,05 ± 0,02 a 20 °C
Reazione al fuoco (Euroclasse):	F
Residuo secco (%):	28 circa
pH dell'impasto:	9 ± 1
Allungamento (%):	1000
Tmf:	5 °C
Voce doganale	3209 10 00

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.