

NATURA DEL PRODOTTO

Pittura protettiva color rame a base acquosa. Il prodotto è totalmente privo di solventi organici, perciò è da considerarsi ad un pressoché nullo impatto ambientale, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto impiegato per la protezione di manti bituminosi e del poliuretano schiumato dai raggi U.V. e dall'assorbimento del calore. È consigliabile per applicazioni su membrane bituminose elastomeriche (SBS). Viene utilizzato anche per applicazioni su calcestruzzo, su metalli non ossidabili, pluviali.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, oli, grassi e sostanze estranee o anti-aderenti. Le membrane bitume-polimero debbono aver subito almeno 180 giorni di ossidazione prima di procedere con l'applicazione del prodotto.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

AVVERTENZE

Miscelare bene prima dell'uso per ottenere una perfetta omogeneizzazione del prodotto. Si consiglia di stendere almeno due mani. Applicare la seconda mano quando la prima è completamente asciutta. Non utilizzare su superfici soggette a ristagno d'acqua o in imminenza di pioggia. Proteggere nelle prime 24 ore dalla sua applicazione, da acqua, pioggia e neve. Non applicare in presenza di elevata umidità notturna. Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a rullo, pennello o a pompa airless. Lasciare asciugare prima di procedere con gli strati successivi: l'applicazione deve avvenire solo su superfici completamente asciutte e con il prodotto precedentemente applicato completamente essiccato.

CONSUMI

300 g/m² in due mani.

CONFEZIONI

Secchi da 5-20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Colore:	rame brillante
Peso specifico:	1,095 + 0,01
PH:	8,5 + 0,5
Tenore secco (%):	16 + 1
Viscosità Brookfield:	950 + 100
Fuori polvere:	30 minuti circa (20°C)
Essiccazione:	circa 6/8 ore (20°C)
Resistenza agli U.V.:	ottima
Pedonabilità:	buona
Diluizione:	pronto all'uso

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, essa rappresenta indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.