



RISPETTA L'UOMO

L'obiettivo di Winkler è prestare attenzione al mondo che ci circonda. Il primo beneficiario dei nostri prodotti sei tu.



RISPETTA L'AMBIENTE

Il mondo contemporaneo è sovraccarico di prodotti tossici e difficili da smaltire. Di questo ne risente la nostra salute e quella dei nostri figli.



È STOCCAGGIO SICURO

La ricerca avanzata rende questo prodotto sicuro poiché adeguato alle norme antincendio e di trasporto: la sicurezza e la tranquillità dei nostri clienti sono la nostra missione.



È RICERCA

Il laboratorio ricerca e sviluppo, mantiene sempre aggiornata la competenza sulle materie prime, cercando di comprendere tutte le esigenze legate al prodotto.



WINPOX CEMENT TIXO

Malta epossi-cementizia resistente alla contropinta per sottofondi cementizi umidi

WINPOX CEMENT SL

Malta epossi-cementizia autolivellante ad alta resistenza per sottofondi cementizi umidi

Vuoi vedere come utilizzare al meglio il prodotto?
Mira con il tuo smartphone o tablet il codice QR
per avere maggiori informazioni.

WINPOX CEMENT TIXO



WINPOX CEMENT SL



WINPOX CEMENT TIXO



CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

UNI EN 1504-2(C)

PRINCIPI

MC-IR

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

WINPOX CEMENT SL



CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

UNI EN 1504-2(C)

PRINCIPI

PI-MC-PR

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

UNI EN 13813 (CT)

C60-F15-A9

MASETTI CEMENTIZI



Winkler Srl

Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy

Tel. +39 02 26 700 605 - info@winklerchimica.com

www.winklerchimica.com



PROTEGGE L'UOMO E DIFENDE L'AMBIENTE

Con W-Safe
aumenta la sicurezza.
Si ottiene più salvaguardia
per gli utilizzatori
del prodotto in cantiere.
Con i prodotti W-Safe
a basso impatto ambientale,
si riduce l'inquinamento
e si aumenta la qualità della vita
e del lavoro.

I prodotti W-Safe
sono a base acqua,
quindi non pericolosi.
W-Safe è la risposta
più innovativa,
con caratteristiche
tecniche superiori,
frutto della più avanzata ricerca
per ottenere il massimo
della qualità.

WINPOX CEMENT TIXO

Malta epossì-cementizia resistente alla contropinta per sottofondi cementizi umidi

NATURA DEL PRODOTTO

WINPOX CEMENT TIXO è un prodotto epossì-cementizio a tre componenti, tixotropico, appositamente formulato per reticolare su sottofondi cementizi umidi sia all'interno sia all'esterno, in orizzontale e in verticale. Può essere impiegato nel trattamento di vani ascensori, nell'impermeabilizzazione interna di piscine, come barriera vapore su pavimenti, anche piastrellati, prima della sovrapplicazione della ceramica.



CARATTERISTICHE

È un prodotto estremamente versatile che può essere impiegato come primer per cicli che prevedano finiture in resine epossidiche, poliuretaniche o epossì-poliuretaniche, come rivestimento impermeabile di vasche in calcestruzzo o piscine con problemi di forte umidità di contropinta. Ideale per il trattamento di vani ascensori, pavimenti, anche industriali, dove offre un'efficace funzione di barriera vapore. Può essere rivestito con tutte le guaine liquide della gamma **WINKLER**, con **WFZS-WINFLEX CEMENT** e **WINFLEX CEMENT SUPER**, con adesivi cementizi della linea **ROYAL SUPER SP**, con l'adesivo impermeabile **BOND CEMENT**, con **ROYAL FAST** per l'incollaggio rapido e con l'impermeabilizzante per balconi, terrazze e bagni **WINGRIP BITUMINOSO**. Se impiegato con il primer **UNIBAR FORMULA** e la finitura poliuretanica **WINPAINT**, si compone un ciclo dalle eccezionali caratteristiche di resistenza per la finitura di pavimenti industriali e civili, anche carrabili, sia in interno sia in esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	grigio
Peso specifico	2,20 g/cm³
Absorbimento capillare e permeabilità all'acqua (kg/m² h0,5) EN 1062-3	W < 0,0425
Pot life	20 ± 5 minuti
Sovrapplicazione	Min. 24 h max 7gg.
Resistenza alla pressione negativa UNI EN 12390-8 (su cls A/C: 0,6)	7 bar

CAMPI DI APPLICAZIONE

PAVIMENTI CARRABILI NORMALI

WINPOX CEMENT TIXO, strato barriera vapore.
UNIBAR FORMULA, primer intermedio.
WINPAINT, finitura colorata non ingiallente.

CONSUMI:

WINPOX CEMENT TIXO: 4,5 kg/m².
UNIBAR FORMULA: 150 g/m².
WINPAINT: 250 g/m² (in due mani).

CICLO PISCINA CON FINITURA IN RESINA

WINPOX CEMENT TIXO, strato barriera vapore.
WINFLOOR FIX 44, primer intermedio.
WINPAINT P, finitura colorata non ingiallente.

CONSUMI:

WINPOX CEMENT TIXO: 2,1 kg/m².
WINFLOR FIX 44: 150 g/m².
WINPAINT P: 250 g/m² (in due mani).

CICLO PISCINA CON FINITURA IN PIASTRELLA

WINPOX CEMENT TIXO, strato barriera vapore.
BOND CEMENT e/o ROYAL SUPER SP e/o ROYAL FAST (adesivo a rapida presa) WINSTUCCO EPOX.

CONSUMI:

WINPOX CEMENT TIXO: 2 kg/m².
BOND CEMENT e/o ROYAL SUPER SP e/o ROYAL FAST: 3,5 kg/m².
WINSTUCCO EPOX: VEDI CONSUMI IN SCHEDA TECNICA.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Miscelare il componente B per renderlo omogeneo e successivamente aggiungerlo insieme al componente A in un secchio pulito. Miscelare accuratamente (con trapano a basso numero di giri) evitando l'inglobamento di bolle d'aria, fino ad ottenere un composto omogeneo. Successivamente aggiungere lentamente il componente C (Mix di leganti e inerti selezionati), continuando la miscelazione, fino ad ottenere un impasto privo di grumi. Prima di procedere con l'applicazione, lasciare riposare l'impasto per circa 2-3 minuti. Bagnare il sottofondo, dove asciutto, per facilitarne la stesura. Può essere utilizzata una spatola metallica. Spessore massimo di 3 mm.



CONSIGLI UTILI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti. Per garantire continuità negli angoli, utilizzare **WINPOX CEMENT TIXO** per creare delle gusce. Carteggiare prima della sovrapplicazione di altri prodotti. Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

CONSUMI

2,2 kg/m² per mm di spessore.

CONFEZIONI

Contenitore da 15,4 kg composto da:
Comp. A 0,90 kg / Comp. B 2,50 kg / Comp. C 12,0 kg.
Singola confezione per un totale di 30,8 kg composta da:
Comp. A 1,80 kg / Comp. B 5,00 kg / Comp. C 24,0 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto, conservato nel suo imballo originale, in luogo asciutto e protetto, ha una stabilità di 12 mesi.

WINPOX CEMENT SL

Malta epossì-cementizia autolivellante ad alta resistenza per sottofondi cementizi umidi

NATURA DEL PRODOTTO

WINPOX CEMENT SL è una malta epossì-cementizia autolivellante, ad alta resistenza, appositamente formulata per la preparazione di sottofondi cementizi umidi, che necessitano una barriera vapore ad alto spessore (da 1 a 7 mm). Può essere impiegato nel trattamento orizzontale di vani ascensori, nell'impermeabilizzazione interna di piscine, come barriera vapore su pavimenti, anche piastrellati, prima della sovrapplicazione della ceramica.



CARATTERISTICHE

È un prodotto sviluppato per permettere il livellamento di sottofondi irregolari. Può essere impiegato come primer per cicli che prevedano finiture in resine epossidiche, poliuretaniche o epossì-poliuretaniche, per il trattamento di pavimenti, anche industriali. Può essere rivestito con tutte le guaine liquide della gamma **WINKLER**, con **WFZS-WINFLEX CEMENT** e **WINFLEX CEMENT SUPER**, con adesivi cementizi della linea **ROYAL SUPER SP**, con l'adesivo impermeabile **BOND CEMENT**, con **ROYAL FAST** per l'incollaggio rapido e con l'impermeabilizzante per balconi, terrazze e bagni **WINGRIP BITUMINOSO**. Se impiegato con il primer **UNIBAR FORMULA** e la finitura poliuretanica **WINPAINT**, si compone un ciclo dalle eccezionali caratteristiche di resistenza per la finitura di pavimenti industriali e civili, anche carrabili, sia in interno sia in esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	grigio
Peso specifico	2,10 g/cm³
Consistenza	Malta autolivellante
Pot life	25 ± 5 minuti
Tempo di sovrapplicazione a 20°C	48 ore
Resistenza alla pressione negativa UNI EN 12390-8 (su cls A/C: 0,6)	7 bar

CAMPI DI APPLICAZIONE

PAVIMENTI CARRABILI NORMALI

WINPOX CEMENT SL, strato barriera vapore.
UNIBAR FORMULA, primer intermedio.
WINPAINT, finitura colorata non ingiallente.

CONSUMI:

WINPOX CEMENT SL: 4-5 kg/m².
UNIBAR FORMULA: 150 g/m².
WINPAINT: 250 g/m² (in due mani).

CICLO PISCINA CON FINITURA IN RESINA

WINPOX CEMENT SL, (strato orizzontale) strato barriera vapore.
WINFLOOR FIX 44, primer intermedio.
WINPAINT P, finitura colorata non ingiallente.

CONSUMI:

WINPOX CEMENT SL: 4-5 kg/m².
WINFLOOR FIX 44: 150 g/m².
WINPAINT P: 250 g/m² (in due mani).

CICLO PISCINA CON FINITURA IN PIASTRELLA

WINPOX CEMENT SL, (strato orizzontale) strato barriera vapore.
BOND CEMENT e/o ROYAL SUPER SP e/o ROYAL FAST (adesivo a rapida presa) WINSTUCCO EPOX.

CONSUMI:

WINPOX CEMENT SL: 4-5 kg/m².
BOND CEMENT e/o ROYAL SUPER SP e/o ROYAL FAST: 3,5 kg/m².
WINSTUCCO EPOX: VEDI CONSUMI IN SCHEDA TECNICA

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Aggiungere il componente B al componente A. Miscelare accuratamente evitando l'inglobamento di bolle d'aria: quando la miscela è omogenea in tutte le sue parti, aggiungere lentamente la carica di inerti selezionati (comp. C), continuando la miscelazione, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Bagnare il sottofondo dove asciutto, per facilitarne la stesura, può essere utilizzata una spatola metallica. Utilizzare il rullo frangibolle per eliminare eventuali bolle d'aria all'interno del prodotto.



CONSIGLI UTILI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti. Bagnare il sottofondo, dove asciutto. Per garantire continuità negli angoli, utilizzare **WINPOX CEMENT TIXO** per creare delle gusce. Carteggiare prima della sovrapplicazione di altri prodotti. Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

CONSUMI

2,1 kg/m² per mm di spessore.

CONFEZIONI

Contenitore da 16 kg composto da:
Comp. A 1,20 kg / Comp. B 2,80 kg / Comp. C 12,0 kg.
Singola confezione per un totale di 32 kg composta da:
Comp. A 2,40 kg / Comp. B 5,60 kg / Comp. C 24,0 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto, conservato nel suo imballo originale, in luogo asciutto e protetto, ha una stabilità di 12 mesi.