

**NATURA DEL PRODOTTO**

Emulsione bituminosa additivata con speciali resine e cariche tixotropiche formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Prodotto impiegato per la protezione e l'impermeabilizzazione di superfici verticali e muri esterni, prima del re-interro, di cisterne, fondazioni, serbatoi, celle frigorifere, silos. Aderisce perfettamente su calcestruzzo, mattoni, laterizi, legno e metalli non ossidabili. Può essere utilizzato in agricoltura come protettivo dell'innesto da infiltrazioni e parassiti, contribuisce a mantenere la giusta umidità dei rami innestati e favorisce, inoltre, la cicatrizzazione delle ferite da taglio.

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI**

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. Su sottofondi sfarinanti si consiglia, per favorire l'adesione, una preventiva applicazione di WINFIX CONCRETE.

**RACCOMANDAZIONI**

Non aggiungere additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

**APPLICAZIONE**

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato con rullo, pennello e spatola con due o più strati al fine d'ottenere uno spessore omogeneo. Attendere almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

**AVVERTENZE**

Il prodotto va applicato in condizioni ambientali che possono assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Pertanto non applicare il prodotto su superfici gelate o sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso. Proteggere nelle prime 24 ore dalla sua applicazione, da acqua, pioggia e neve. Non applicare in presenza di elevata umidità notturna (>80% U.R.).

Non applicare ISOBITOL su superfici soggette a ristagno d'acqua, i supporti devono avere una pendenza sufficiente per garantire lo scolo della pioggia. Il prodotto va applicato in condizioni ambientali che possano assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile.

Prima del re-interro si consiglia di proteggere la superficie di ISOBITOL con membrana bugnata drenante in HDPE.

Applicare con temperature tra +5°C e + 35°C.

### CONSUMI

1-1,5 kg/m<sup>2</sup> in due o più mani.

### CONFEZIONI

Barattoli da 1 kg. Secchi da 5-10-20 kg.

### STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Teme il gelo.

### NORME DI SICUREZZA

### PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

### ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

### DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

|                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aspetto:                                  | Pasta tixotropica                                                         |
| Colore:                                   | Marrone scuro<br>(nero dopo l'essiccazione)                               |
| Odore:                                    | nessuno                                                                   |
| Densità a 20°C:                           | 1,1 g/cm <sup>3</sup>                                                     |
| Ph:                                       | 10                                                                        |
| Residuo secco:                            | 45 %                                                                      |
| Tempo d'essiccazione a 20°C fuori polvere | 1 h circa a seconda della porosità del supporto e dello strato applicato. |

### Emissione di Composti Organici Volatili

| Parametro           | Massima concentrazione ammessa<br>( $\mu\text{m}^3$ ) |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| TVOC dopo 3 giorni  | $\leq 750$                                            |
| TVOC dopo 28 giorni | $\leq 60$                                             |

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N.392-2017-00404101\_G\_EN

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.