

**NATURA DEL PRODOTTO**

Prodotto silossanico idrorepellente a base acqua, a basso impatto ambientale, privo di solventi formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Prodotto impiegato per bloccare l'umidità di risalita capillare (taglio chimico), da murature in calcestruzzo, mattoni pieni, prefabbricati o murature in pietra naturale.

Il prodotto possiede caratteristiche di eccezionale qualità, unite ad un altissimo potere penetrante e, dopo applicazione, non altera la traspirabilità dei supporti.

**APPLICAZIONE**

Asportare l'intonaco ammalorato dal supporto, fino ad 80 -100 cm oltre l'umidità visiva.

Eseguire dei fori di diametro di ca. 2 cm ad un'altezza dal terreno di ca. 20-25 cm.

I fori devono essere sfalsati (uno sotto e l'altro sopra) ad una distanza di ca. 15-20 cm l'uno dall'altro e profondi almeno la metà dello spessore totale del muro esistente.

È necessario inclinarli di ca. 45° (dall'alto verso il basso) per permettere la successiva colatura del liquido.

Inserire dei tubi di rame cavi, di diametro inferiore al foro effettuato, sigillandoli con malta premiscelata rapida BLOCKWATER, all'esterno per impedire la fuoriuscita del prodotto.

Piegarli lievemente per poter inserire un imbuto in posizione verticale e procedere al versamento dello SKERMO 7 fino alla saturazione del muro (il liquido si ferma nell'imbuto).

Il prodotto necessita di 15-20 giorni per la sua completa asciugatura. Applicare intonaco traspirante WF03 – WINTOSAN e WF05 – RASOSAN come finitura traspirante.

**CONSUMI**

Circa 3 kg metro lineare per ogni 10 cm di spessore del muro da trattare.

**AVVERTENZE**

Il prodotto va applicato in condizioni tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Pertanto non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI**

Lavare con acqua.

**CONFEZIONI**

Taniche da 20 kg.

## STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro ha una stabilità di 12 mesi.  
Stoccare a temperature comprese tra + 5° C e + 35° C.

## NORME DI SICUREZZA

## PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

## ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti

## DATI TECNICI (valori medi)

### PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Colore nell'imballo                 | Bianco           |
| Colore del prodotto applicato       | Trasparente      |
| Aspetto                             | Liquido          |
| Peso specifico (g/cm <sup>3</sup> ) | 0,995            |
| pH                                  | 7,5              |
| Punto d'infiammabilità              | Non infiammabile |

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto.  
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.  
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.