

CARATTERISTICHE

WINFIX WET è un sistema epossicementizio a due componenti, tixotropico, appositamente formulato per reticolare su sottofondi cementizi umidi sia all'interno che all'esterno, formando uno strato impermeabile in spinta positiva e negativa. Formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI DI IMPIEGO

WINFIX WET è indicato per la preparazione di superfici dove è previsto il trattamento successivo anche di prodotti molto sensibili all'umidità in contropinta.

Ha un'ottima capacità impermeabilizzante, manifestata in presenza di pressione idrostatica positiva e negativa.

Viene applicato all'interno di piscine, locali interrati, vani ascensori, manufatti cementizi appena sformati (con resistenze meccaniche sufficienti per la sovra applicazione), rivestimenti e pavimenti in piastrelle. Può essere applicato su calcestruzzo, massetti cementizi, pietra naturale, blocchi cementizi e ceramica.

Come barriera al vapore sia in verticale che in orizzontale.

Può essere rivestito con sistemi di resine epossidiche, poliuretaniche ed epossipoliuretaniche, previa applicazione del primer.

Se impiegato con il primer WINFIX UNIVERSAL e la finitura poliuretanica WINPAINT P, si compone un ciclo per l'impermeabilizzazione e finitura di manufatti per il contenimento di acque non potabili, come vasche, fontane, piscine ecc.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

La preparazione del supporto è fondamentale, quindi la superficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inquinante, asciutta, coerente e deve possedere una resistenza alla trazione di almeno 1,5 MPa. In ogni caso è necessario eseguire una preparazione superficiale della pavimentazione eseguendo a seconda del tipo di superficie la pallinatura o levigatura.

L'acqua libera e stagnante proveniente dal sottofondo o da lavorazioni precedenti di lavaggio o da eventi meteorologici deve essere allontanata o asciugata con opportuni mezzi.

Per garantire continuità negli angoli, utilizzare WR07-RAPID, malta a rapida asciugatura, per creare delle sgusce.

Le irregolarità dovute alla preparazione del supporto potranno essere ripristinate applicando preventivamente una mano di WINFIX WET caricato con quarzo (come descritto nel paragrafo "PREPARAZIONE DE PRODOTTO"), mediante spatola liscia in ragione di 1,2-1,3 kg/m². Attendere l'asciugatura prima di continuare con le mani successive.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente prima dell'uso con agitatore meccanico elicoidale a basso numero di giri, operando nel seguente modo:

Miscelare il componente B con il componente A per qualche minuto fino ad ottenere una massa omogenea e di colore uniforme. Successivamente diluire il prodotto dal 10 al 12% con acqua pulita, e continuare la miscelazione per 1-2 minuti.

In caso di utilizzo come rasatura per il ripristino di irregolarità, dopo aver miscelato i due componenti diluiti con acqua, aggiungere all'impasto il 30% in peso di quarzo 0,1-0,3 mm. Continuare la miscelazione fino ad ottenere un composto omogeneo e privo di grumi.

La diluizione e l'aggiunta di cariche deve essere effettuata dopo completa miscelazione dei due componenti, omogeneizzando col medesimo agitatore.

APPLICAZIONE

WINFIX WET deve essere applicato a rullo, pennello, o spatola quando caricato.

Applicare almeno due mani di WINFIX WET con un consumo di 0,5 kg/m² per mano mediante rullo o pennello.

Ad asciugatura della seconda mano, verificare il contenuto dell'umidità nel sottofondo mediante igrometro (di tipo conduttivo). Se persiste, applicare un'ulteriore mano di WINFIX WET (diluita dal 10 al 12% con acqua pulita), in ragione di 0,5 kg/m².

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura compresa tra +10°C e +35°C.

PULIZIA ATTREZZI

Con prodotto ancora fresco pulire gli attrezzi con acqua o alcol. Ad indurimento avvenuto la pulizia sarà possibile solo meccanicamente.

AVVERTENZE

Il prodotto deve avere la possibilità di reticolare perfettamente prima della sovra applicazione con altri prodotti, quindi verificare il completo asciugamento.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non utilizzare oltre la durata in vaso indicata.

Non diluire con solventi.

CONSUMO

0,5 kg/m² per mano, in due o più mani

Caricato per regolarizzazione: 1,2-1,3 kg/m² in mano unica

CONFEZIONI

Comp. A: 6 kg

Comp. B: 5,4 kg

STOCCAGGIO

Il prodotto nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto ad una temperatura fra +5°C e +35°C, si conserva per 12 mesi. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI TECNICI DELLA MISCELA:

Dati ricavati a 22±2°C

Caratteristica	Normativa	Risultati
Colore	-	Grigio
Massa volumica	EN ISO 2811-1	1,65±0,08 kg/l
Durata in vaso	EN ISO 9514	30 minuti

TEMPI DI ASCIUGATURA:

Indurimento a 22°C, 50% U.R.	
Sovrapplicazione	Da minimo 24 ore a massimo 6 giorni
Completamente indurito	10 giorni

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.