

NATURA DEL PRODOTTO

Promotore d'adesione polivalente di straordinaria efficacia, a base di resine in dispersione acquosa, a basso impatto ambientale, ed inerti selezionati privo di solventi formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

WINGRIP® LITE è applicabile facilmente ed in maniera omogenea su supporti a bassa bagnabilità e lisci (che come tali non forniscono punti d'aggrappo) come calcestruzzo, legno, metallo, gesso, pannelli isolanti, mattoni, laterizi, cemento cellulare, ceramica e varie. WINGRIP® LITE, una volta applicato ed essiccato garantisce, mediante alterazione superficiale, sia in interno, che all'esterno, un tenace aggrappo ed un'adesione per intonaci, rasature, malte per ripristini o premiscelati per cappotti. In questo caso può sostituire la rete porta intonaco. Isolante per gesso o lastre in gesso rivestito, svolge anche leggera funzione consolidante. Applicato su piastrelle preesistenti permette un eccezionale aggrappo a colle cementizie per la successiva posa di rivestimenti ceramici.

WINGRIP® LITE può essere applicato anche su membrana bituminosa liscia ossidata prima dell'applicazione di un intonaco per il ripristino in verticale di una zoccolatura.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta. Il supporto dovrà avere un'umidità occulta non superiore al 5%. Verificare la presenza d'umidità nel sottofondo, per evitare la formazione di bolle dovute a tensione di vapore. Un metodo efficace può essere l'applicazione d'un foglio di polietilene sigillato con nastro adesivo, su d'una parte della superficie esposta al sole, verificando dopo 24 ore l'eventuale presenza di condensa. In assenza della stessa procedere con la stesura di WINGRIP® LITE, in caso contrario attendere la completa asciugatura. Su sottofondi sfarinanti si consiglia per favorire l'adesione, una preventiva applicazione di WINFIX CONCRETE.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere cemento o additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Prima di procedere con l'applicazione, miscelare il prodotto per omogeneizzarlo. Può essere applicato a rullo, pennello, pompa airless. Applicare a temperature comprese tra + 5°C + 35°C.

AVVERTENZE

Il prodotto va applicato in condizioni tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Pertanto non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.

Non applicare il prodotto su supporti interessati da umidità occulta.

Attendere 24 ore prima di procedere con la sovra applicazione degli impasti cementizi. Non sovra applicare nessun impasto cementizio, prima della completa essiccazione di WINGRIP® LITE.

Nel caso d'applicazione su pannelli isolanti per cappotti, in sostituzione alla rete porta intonaco, si consiglia di applicare tra i pannelli una retina autoadesiva. Non applicare intonaci con spessore superiore a 2 cm.

CONSUMI

300 g/m² in mano unica.

CONFEZIONI

Secchi da 5-10-20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Aspetto:	liquido - cremoso
Colore:	bianco - grigio
Peso Specifico (g/cm³)	1,63 ± 0,02 a 20 °C
Reazione al fuoco (Euroclasse):	F
Adesione al supporto a 3gg (EN 1542) (N/mm²):	
Calcestruzzo	≥ 2
Piastrella	≥ 2 (Rottura piastrella)
Fibrocemento	≥ 1,0 (Delaminazione Fibrocemento)
Metallo	≥ 2,0
Legno OSB (non trattato)	≥ 1,0 (Delaminazione del legno)
Membrana bituminosa liscia	≥ 0,85 (Delaminazione membrana)
pH dell'impasto:	> 9
Consumo (g/m²):	300
Residuo Solido (%)	70
Viscosità Brookfield a 20°C (cPs)	1350 ± 100
Voce doganale	3209 10 00

Emissione di Composti Organici Volatili

Parametro	Massima concentrazione ammessa (µ/m³)
TVOC dopo 3 giorni	≤ 750
TVOC dopo 28 giorni	≤ 60

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N.392-2017-00404102_G_EN_02.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.