

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

UNI EN 998-1

GP

MALTA PER SCOPI GENERALI

NATURA DEL PRODOTTO

Intonaco premiscelato a base cementizia, additivato con agenti per il controllo del ritiro sia nella fase plastica che nella fase indurita con inerti selezionati in perfetta curva granulometrica, formulata nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto impiegato per la realizzazione di intonaci di grande durata e resistenza, su superfici in calcestruzzo, pietre e laterizi in genere sia in interno che in esterno.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: Sali, polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. Bagnare abbondantemente il supporto prima dell'applicazione.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere cemento o additivi.

Non utilizzare se il sacco è danneggiato.

Non aggiungere acqua quando l'impasto inizia la presa.

Non applicare su superfici in asfalto o trattate con bitumi.

APPLICAZIONE

Miscelare bene fino ad ottenere un impasto omogeneo. Il prodotto può essere applicato a spatola, cazzuola o a spruzzo con macchine intonacatrici adatte allo scopo.

AVVERTENZE

Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Proteggere da sole e vento nelle prime 24 ore, se necessario continuare ad inumidire la superficie anche dopo l'applicazione. Conservare il prodotto, prima dell'impiego, al riparo dal gelo ed in ambiente protetto da umidità. Miscelare con acqua fredda. La malta fresca si rimuove dagli attrezzi impiegati per la preparazione e messa in opera con acqua corrente. Dopo l'indurimento la pulizia si effettua solo meccanicamente.

CONSUMI

1,9 kg/m² per mm di spessore.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA**PRECAUZIONI**

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI **DATI TECNICI (valori medi)**

WR05-WINTONAC risponde ai principi definiti nella ENV 998-1 ("Malta a prestazione garantita per scopi generali") in particolare specifica per intonaci di ottima qualità.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Aspetto:	polvere
Colore:	grigio
Acqua d'impasto per sacco da kg. 25:	4,50 litri
Massa volumica dell'impasto EN 1015/6 (Kg/m³)	1900
Spessore massimo per mano:	3 cm
Resistenza all'invecchiamento:	ottima

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO IN ACCORDO ALLA NORMA UNI EN 998-1

Resistenza a compressione a 28 giorni (EN 1015-11)	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$ (CS IV)
Resistenza a flessione (EN 1015-11)	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Adesione al supporto a 28 giorni (EN 1015-12)	$0,35 \text{ N/mm}^2$ - Frattura tipo A
Assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)	W 0
Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19)	18 μ
Conducibilità termica (valore tabulato) (EN 1745)	1,00 W / m K
Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1)	A1

Emissione di Composti Organici Volatili

Parametro	Massima concentrazione ammessa ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
TVOC dopo 3 giorni	≤ 750
TVOC dopo 28 giorni	≤ 60

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N. 392-2018-00081401_G_EN_02

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.