

NATURA DEL PRODOTTO

Resina epossidica bicomponente in dispersione acquosa, antipolvere e consolidante superficiale, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPO D'IMPIEGO

WINFIX FISSATIVO è idoneo per il consolidamento superficiale, anche in presenza di supporti umidi, di calcestruzzo, massetti, sottofondi cementizi e per malte di murature poco coerenti, prima dell'applicazione pavimentazioni, rivestimenti epossidici ed epossipoliuretanic e membrane liquide della gamma WINKLER.

Offre ottime caratteristiche meccaniche, di durezza e di resistenza all'abrasione e di permeabilità al vapore acqueo.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

La preparazione del supporto è fondamentale, quindi il supporto da trattare deve presentarsi privo di acqua libera superficiale ed esente da qualsiasi inquinante, coerente e deve possedere una resistenza allo strappo di almeno 1,5MPa. In ogni caso è necessario eseguire una preparazione della superficie eseguendo a seconda del tipo di superficie la levigatura, pallinatura, fresatura o sabbiatura.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente prima dell'uso con agitatore elicoidale a basso numero di giri. Miscelare il componente B con il componente A per qualche minuto fino ad ottenere una massa omogenea.

Il prodotto può essere diluito dal 20 al 50% con acqua pulita, in base al grado di assorbimento del supporto.

APPLICAZIONE

Il prodotto deve essere applicato in mano unica, a pennello o spruzzo airless con un consumo da 100-200 g/m² in base all'assorbimento del supporto.

Al fine di evitare pozze di materiale, applicare il quantitativo indicato nella scheda tecnica.

Per migliorare l'adesione degli strati successivi, è possibile eseguire su prodotto fresco una semina di quarzo 0,1-0,3 (circa 500-1000 g/m²). Asportare il quarzo in accesso prima delle mani successive.

Applicare il prodotto a temperature comprese tra +10°C e +35°C.

AVVERTENZE

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato

Non utilizzare il prodotto oltre il pot-life dichiarato.

PULIZIA ATTREZZI

Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua. Oltre un'ora dall'utilizzo, sarà opportuno pulire gli attrezzi con acqua e alcool.

Dopo l'uso gli attrezzi devono essere accuratamente lavati con opportuno diluente.

CONSUMO

100-200 g/m² in mano unica

CONFEZIONI

Comp. A: secchio da 5,0 kg

Comp. B: secchio da 2,5 kg

STOCCAGGIO

Il prodotto, nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto, a temperature comprese tra +5°C e +35°C, si conserva per 12 mesi. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI DELLA MISCELA:

Dati ricavati a 22±2°C

Caratteristica	Normativa	Risultati
Rapporto di catalisi	-	100 parti in peso Comp.A 50 parti in peso Comp.B
Massa volumica	EN ISO 2811-1	1,1 ± 0,05 kg/l
Viscosità	UNI EN 2555	5'000 ± 2'000
Durata in vaso (pot-life)	EN ISO 9514	40 minuti
Consumo teorico	-	100-200 g/m ²
Sostanze non volatili	EN ISO 3251	61% in peso

TEMPI DI ASCIUGATURA:

Indurimento a 22°C, 50% U.R.	
Secco al tatto	2 ore
Completamente indurito	10 giorni

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.