

WINCOVER GLOSS

NATURA DEL PRODOTTO

Resina poliaspartica bicomponente trasparente esente da solventi, caratterizzata da una reticolazione estremamente rapida, elevata resistenza meccanica e stabilità ai raggi UV, con un buon tempo di lavorabilità, una limitata presa di sporco, facilità di pulizia e di manutenzione. formulata nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**

CAMPI D'IMPIEGO

WINCOVER GLOSS è utilizzato come finitura trasparente lucida per migliorare la resistenza all'usura e il grado di pulizia di sistemi resinosi epossidici o poliuretanici. Per pavimentazioni anche carrabili, il prodotto può essere seminato con quarzo per ridurre la scivolosità.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

La preparazione del supporto è fondamentale, quindi la superficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inquinante, asciutta, coerente e deve possedere una resistenza alla trazione di almeno 1,5 MPa.

Le pavimentazioni in resina esistenti devono essere indurite e asciutte ed essere preventivamente carteggiate utilizzando una macchina monospazzola con carta vetrata fine o rete abrasiva per garantire una migliore adesione del prodotto. Eliminare la polvere proveniente dalla carteggiatura mediante energico lavaggio.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

SCHEMA TECNICA

AVVERTENZE

Miscelare molto bene i due componenti (A+B) fino ad ottenere una massa omogenea. Temperature del supporto inferiori a 0°C rallentano significativamente il processo di indurimento; non applicare il prodotto al di sotto di tale valore.

Evitare di lasciare i componenti esposti al sole diretto o in luoghi soggetti a surriscaldamento (ad esempio furgoni, camion, ecc.). Le alte temperature riducono drasticamente il tempo di lavorabilità.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare il componente B nel componente A e miscelare, usando un trapano a bassa velocità, fino a ottenere un liquido omogeneo.

APPLICAZIONE

WINCOVER GLOSS, può essere applicato a rullo o a pennello, in mano unica, con un consumo di 60-100 g/m². Applicare il prodotto a temperatura da +3°C a +25°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con solvente o alcool, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, la rimozione è possibile solo con mezzi meccanici.

CONFEZIONAMENTO

Componente A: 3 kg

Componente B: 2 kg

SCHEMA TECNICA

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro, conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI TECNICI

DATI	COMPONENTE A	COMPONENTE B
Aspetto	Liquido	Liquido
Colore	Lievemente opaco	Trasparente
Densità (kg/L)	1,05±0,1	1,17±0,05
Viscosità (mPa*s)	1500±500	1200±300
Contenuto solido	100	100

SCHEMA TECNICA

Rapporto di miscelazione	3 Kg Comp. A + 2 Kg Comp. B
Aspetto dopo miscelazione	Aggregato viscoso
Temperature di applicazione	Da + 3°C a + 25 °C
Lavorabilità	30' (+10°C) 25' (+20°C) 10' (+30°C)
Fuori polvere	1 ora (+25°C), 3 ore (+0°C)
Resistenze meccaniche	Dopo 7 giorni

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/C.

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE - WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.

WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.