

WINPLAN ULTRA

NATURA DEL PRODOTTO

Malta sintetica tri-componente priva di solventi molto rapida ad elevata resistenza meccanica, con tempo un buon tempo di lavorabilità, composta da leganti poli-aspartici e speciali cariche additivate con materie prime reattive (SC3).

CAMPI D'IMPIEGO

Adatto alla riparazione di pavimentazioni in calcestruzzo e asfalto, soggette al transito anche di mezzi pesanti, alte sollecitazioni, all'usura ed al carico.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

La superficie da trattare dovrà presentarsi sana, compatta, asciutta, priva di agenti distaccanti e inquinanti. Preparare il sottofondo tramite pallinatura o fresatura a seconda dello stato dello stesso. Il calcestruzzo dovrà avere una resistenza superficiale di almeno 1,5 MPa.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua e/o solventi.

AVVERTENZE

WINPLAN ULTRA, come tutti prodotti forniti come **TRICOMPONENTI ESIGE** il corretto ordine d'introduzione dei componenti forniti predosati e la loro perfetta miscelazione, prima dell'applicazione.

Una volta miscelati i componenti, **WINPLAN ULTRA** deve essere applicato entro i tempi di lavorabilità indicati.

Le temperature dei supporti, inferiori a 0°C rallentano sensibilmente l'indurimento, pertanto non applicare il prodotto al di sotto di queste temperature.

Evitare di lasciare i componenti (A, B e C) sotto il sole o in luoghi dove si possano surriscaldare (ad esempio furgoni, camion...). Le alte temperature comportano una riduzione drastica dei tempi di lavorabilità.

SCHEMA TECNICA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare il componente B nel componente A e miscelare, con un trapano a basso numero di giri, fino a ottenere un fluido omogeneo. Versare il composto nella betoniera o meglio nella maltiera aggiungendo gradualmente le cariche speciali SC3 quindi miscelazione fino ad ottenere un impasto omogeneo.

APPLICAZIONE

Dopo aver primerizzato il sottofondo con il legante poli-aspartico in ragione di procedere con l'applicazione di **WINPLAN ULTRA** sul primer fresco.

WINPLAN ULTRA va steso e distribuito con l'ausilio di un frattazzo. Per compattare al meglio il massetto, si consiglia l'uso dell'elicottero.

CONSUMI

2 kg / m² per lo spessore di 1 mm. Spessori consigliati, compattati, a partire da 5 mm

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire con alcol gli strumenti, prima dell'indurimento del prodotto

CONFEZIONI

COMPONENTE A: 3.2 kg

COMPONENTE B: 1.8 kg

CARICHE SPECIALI SC3: 25 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

SCHEMA TECNICA

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICHE PRODOTTO (20°C)

	COMPONENTE A	COMPONENTE B	COMPONENTE C
Aspetto	Liquido	Liquido	Polvere
Colore	Trasparente/Nero	Trasparente	Grigio chiaro
Densità (kg/L)	1,05±0,1	1,17±0,05	
Viscosità (mPa.s)	1500±500	1200±300	
Contenuto solido	100	100	100

SCHEMA TECNICA

Rapporto di miscelazione dei componenti <u>PREDOSATI</u> A + B + SC3	Comp. A + Comp. B + SC3 3.2 kg + 1.8 kg + 25 kg
Consistenza dopo miscelazione componenti A, B, SC3	Terra umida
Peso specifico	2,0 g/cm ³
Intervallo Temperature d'Applicazione	Da + 3°C a + 25°C
Tempo di Lavorabilità	30 minuti (+10°C) 25 minuti (+20°C) 10 minuti (+25°C)
Tempo d'Indurimento	1 ora (+25°C) a 3 ore (+3°C)
Carrabilità	Dopo 6 ore

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE - WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.

WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.