SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 26/05/2026
REVISIONE NR. 05

ADEGUM LATEX

CAMPI D'IMPIEGO
Prodotto impiegato per la realizzazione di boiacche cementizie adesive per riprese di getto o per il confezionamento di impasti cementizi con ottima lavorabilità, impermeabilità e grande adesione. Viene utilizzato per ripristini, riporti, intonaci, rasature, piscine, dighe, pavimenti, solette antiusura, rampe, ecc.
Può essere impiegato come promotore di adesione su calcestruzzo prima della posa in aderenza dei massetti **WINPLAN 370** e **WINPLAN PRO**. In questo caso l'applicazione dei massetti dovrà avvenire utilizzando la tecnica "fresco su fresco".

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. Bagnare a rifiuto il supporto prima dell'applicazione della boiacca o dell'impasto cementizio e proteggere, inumidendo se necessario, nelle prime 24 ore dall'irraggiamento diretto del sole e dal vento.

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua se non previsto per l'applicazione desiderata.
Agitare prima dell'uso.

AVVERTENZE
Bagnare a rifiuto il supporto prima dell'applicazione della boiacca o dell'impasto cementizio e proteggere, inumidendo se necessario, nelle prime 24 ore dall'irraggiamento diretto del sole e dal vento.

APPLICAZIONE
Dopo aver agitato il prodotto nella sua tanica, aggiungerlo all'acqua d'impasto.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

CONSUMI
Boiacca: 2,5 parti di cemento, 1 parte di **ADEGUM LATEX**, 1 parte d'acqua.
Boiacca ruvida: 2,5 parti di cemento, 2 parti di sabbia, 1 parte di **ADEGUM LATEX**, 1 parte d'acqua.
Malte: 10% sul peso del cemento.

CONFEZIONI
Flaconi da 1 lt. Taniche da 5-10-20 lt.

STOCCAGGIO
Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI (valori medi)
DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto:	liquido
Colore:	bianco
Peso Specifico (g/cm³)	1,05 + 0,02 a 20 °C
Reazione al fuoco (Euroclasse):	F
Residuo secco (%):	28 circa
pH dell'impasto:	9 + 1
Allungamento (%):	1000
Tmf:	5 °C
Voce doganale	3209 10 00

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com