# SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 21/05/2026
REVISIONE NR. 06

# ANIDROL P
# ANIDROL L
# ANIDROL PASTA

**NATURA DEL PRODOTTO**
**ANIDROL L** Additivo idrofugante liquido, **ANIDROL PASTA** in pasta, **ANIDROL P** in polvere per il confezionamento di impasti cementizi, formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

**CAMPI D'IMPIEGO**
Prodotto impiegato per la realizzazione di vasche, pozzi e muri di fondazione con ottima resistenza all'acqua, agli straventi ed alle infiltrazioni.

**RACCOMANDAZIONI**
Non aggiungere additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua se non previsto per l'applicazione desiderata.

**AVVERTENZE**
Impiegare cementi di recente produzione e non alluminosi. Utilizzare acqua pulita.

**APPLICAZIONE**
Il prodotto è pronto all'uso. **ANIDROL P** va aggiunto all'impasto cementizio durante la miscelazione. **ANIDROL L** e **ANIDROL PASTA** vanno aggiunti nell'acqua d'impasto.

**CONSUMI**
**ANIDROL P**: 1,5-3 kg per 100 kg di cemento.
**ANIDROL L**: 1,5-3 L per 100 kg di cemento.
**ANIDROL PASTA**: 1,5-3 kg per 100 kg di cemento.

**CONFEZIONI**
**ANIDROL P**: sacchetti da 1 kg.
**ANIDROL L**: flaconi da 1 L / taniche da 5-20 L.
**ANIDROL PASTA**: secchi da 5-10-20 kg.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

**STOCCAGGIO**
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

## NORME DI SICUREZZA

**PRECAUZIONI**
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

**SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE**
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

## PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

## DATI TECNICI (valori medi)
## DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

| Aspetto: | Liquido | Pasta | Polvere |
|---|---|---|---|
| Colore: | bianco | bianco | bianco |
| Peso specifico a 20°c: | 1,00 | 1,27 | 0,56 |
| Residuo secco (%): | 7,00 | 70 | 100 |

**AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER**
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

**Winkler Srl**
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com