SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 26/05/2026
REVISIONE NR. 04

BASE D

NATURA DEL PRODOTTO

Prodotto ad alta penetrazione a base di copolimeri idonei per il trattamento e la rimozione di lastre in cemento-amianto.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto conforme al D.M. 20-08-1999, impiegato per l'incapsulamento temporaneo di lastre in cemento-amianto nelle fasi di rimozione e smaltimento.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per limitare al minimo la dispersione di fibre nell'ambiente, **BASE D** dovrà essere spruzzata mediante pompe airless, a bassa pressione di mandata. In questo modo, si attenua l'impatto tra il getto fluido e la superficie della copertura, limitando l'emissione di fibre nell'atmosfera durante questa fase operativa.
Non è necessario pulire la superficie delle lastre prima di applicare la resina pellicolante; infatti, pur essendo utile a migliorare l'adesione tra la copertura e la resina e a prolungarne l'efficacia nel tempo, l'operazione di pulizia potrebbe provocare il distacco e la dispersione di fibre nell'ambiente. D'altra parte, il ricoprimento delle lastre con la resina non deve essere necessariamente duraturo, poiché la sua funzione è quella di fissare le fibre per il periodo compreso tra lo smontaggio e il conferimento in discarica.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua e/o solvente se non previsto per l'applicazione desiderata.

AVVERTENZE

Non applicare in imminenza di pioggia. Sebbene il prodotto sia di semplice applicazione, si consiglia, per l'esecuzione dell'intervento, di contattare professionisti certificati e provvisti di mezzi e attrezzature adeguate. Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

APPLICAZIONE

Agitare prima dell'applicazione.
Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a pennello o con pompa airless.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

CONSUMI
Circa 350 g/m².

CONFEZIONI
Taniche da 20 kg.

COLORE
Trasparente e rosso.

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI (valori medi) - PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Colore:	Trasparente e rosso
Spessore film secco:	circa 25 micron
Fuori polvere:	15 – 20 minuti (20 °C)
Tempo di essiccazione:	3 h (20 °C)
Residuo secco:	26%
Densità a 20°C:	1,03
Ph:	8-10
Allungamento a rottura:	> 150%
Viscosità Brookfield:	600 -800
Resistenza al calore radiante:	Conforme
Test di aderenza dopo invecchiamento:	Nessun distacco
Resistenza alla nebbia salina:	Dopo 28 gg. nessun degrado
Resistenza stress termico:	10 cicli di 24 ore, nessun degrado

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com