SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 05/05/2026
REVISIONE NR. 10

BC SEAL PAD

NATURA DEL PRODOTTO

Quadrato autoadesivo a freddo a base di mastice butilico rivestito da tessuto non tessuto, il quale permette la deformazione del prodotto. Il lato adesivo è protetto da supporto pelabile.

CARATTERISTICHE

BC SEAL PAD è ideale per la sigillatura di: bocchettoni, scarichi, messicani e corpi emergenti in genere, dove può essere utilizzato in abbinamento con **BC SEAL BAND**.
Il rivestimento in tessuto non tessuto si adatta alla forma del supporto e può essere ricoperto da colla per piastrelle, impermeabilizzanti liquidi o cementizi, o altri rivestimenti.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

I supporti devono essere puliti, asciutti e senza polvere oli, sostanze estranee o antiaderenti. Su sottofondi sfarinanti si consiglia per favorire l'adesione, una preventiva applicazione di **WINFIX CONCRETE**.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere NESSUN additivo.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non lasciare esposto ai raggi ultravioletti.

AVVERTENZE

Prima della posa si consiglia di riparare eventuali irregolarità della superficie, incollare eventuali piastrelle staccate e di verificare la presenza di umidità occulta per evitare la formazione di tensioni di vapore.
Evitare l'impiego in imminenza di pioggia e su superfici bagnate.
Il prodotto, dopo la sua applicazione, dovrà essere ricoperto entro 24 ore.

APPLICAZIONE

Togliere il protettore, posizionare il quadrato sul supporto evitando la formazione di bolle d'aria tra il butilico ed il supporto. In caso giunzione tra due quadrati, sormontare di almeno 5 cm. Applicare con temperature comprese tra +5°C e + 40°C

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

CONFEZIONI

Lunghezza e Larghezza standard: 320 mm

COLORE

Tessuto non tessuto: bianco
Butile: grigio

STOCCAGGIO

Il prodotto ha una durata di vita di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originario non aperto.
Immagazzinare in un locale ventilato al riparo di umidità ad una temperatura compresa tra i + 5°C e + 35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.
Il mastice butilico è sensibile ai solventi.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI (valori medi)

CARATTERISTICA	NORMATIVE	RISULTATI
Natura Film	-	100% polipropilene
Natura compound	-	Gomma butilica
Massa m²	D 45 1012	50 g/m²
Idrorepellente	-	sì
Residuo secco	-	100 %
Resistenza al gocciolo del butilico	ISO 7390	a 5°C < 3 mm
	ISO 7390	a 70°C < 3 mm
Comportamento a -30°C	D 421313	Non c'è distacco
Resistenza al colo (a caldo metodo della lastra perforata)	D 45 5256	Assenza di colo
Peeling a 90° Su acciaio	MEL 052	> 4 N/cm
Peel adhesion	ASTM D 1000	20 N/cm
Probe tack	ASTM D 2979	7,5 N
Impermeabilità	EN 1928	Pass
Piegatura a bassa temperatura	EN 495-5	≤ - 40°C
Trasmissione vapore	EN 1931	μ 26176 ± 30%
Resistenza all'urto	EN 12691	Met. B ≥ 100 mm
Resistenza alla lacerazione	EN 12310	Long. ≥ 130 N
		Trans. ≥ 125 N
Proprietà di trazione e allungamento a rottura	EN 12311	Long. ≥ 145 N/50 mm ≥100%
		Trans. ≥ 105 N/50 mm ≥ 100%
Temperatura di posa	-	+ 5°C < T < +40°C
Intervallo di tenuta	-	- 30°C < T < +80°C

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.

WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com