SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 19/01/2026
REVISIONE NR. 07

COVERASFALT

NATURA DEL PRODOTTO

Conglomerato bituminoso a freddo lavorabile a temperatura ambiente. **COVERASFALT** è una miscela di inerti selezionati (sabbie e graniglie di prima categoria) ed una speciale emulsione bituminosa modificata con oli vegetali ecocompatibili, plastificanti ed additivi. Il prodotto è totalmente privo di solventi organici, formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto ideale nel campo della manutenzione stradale per tutti gli interventi di ripristino di piani viabili disconnessi, saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, sigillatura di crepe ed anche per l'esecuzione di tagli per il passaggio di cavi, tubature ed altri impianti tecnici in genere. La particolare miscela di **COVERASFALT**, che lega a compressione per effetto del traffico senza aderire agli pneumatici, permette l'utilizzo del prodotto in qualsiasi condizione stagionale consentendone l'impiego anche su supporti bagnati. La resistenza allo scorrimento aumenta con l'addensamento in opera

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

L'utilizzo di **COVERASFALT** non richiede mano di attacco ma si deve eseguire una semplice ed accurata pulizia del sottofondo per rimuovere: polvere, oli, grassi, sostanze estranee o antiaderenti.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua e/o solventi.

AVVERTENZE

Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Per utilizzo a temperatura di 0°C si consiglia di aprire il sacco ed areare per qualche minuto. Utilizzare il conglomerato sempre in buche o tagli che offrano totale contrasto. Non impiegare il prodotto per la realizzazione di rampe o su superfici soggette ad azione sterzante di ruote o pneumatici. Non primerizzare la superficie ed evitare spolvero con sabbia, cemento o altro materiale. Compattare bene con rullo o pestello. Per garantire un risultato ottimale si consiglia la compattazione con mezzo gommato.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all'uso e dovrà essere posto in opera in spessori massimi consigliati di 5 cm.

CONSUMI
21 kg/m^2 per centimetro di spessore.

CONFEZIONI
Sacchi da 20 kg.

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro e conservato in un luogo asciutto, ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

MATERIALI INERTI:
Gli inerti, 100% vergini, sono costituiti da elementi duri, di forma poliedrica, privi di polvere e di materiali estranei secondo le norme CNR 139. La miscela di inerti è costituita dall'insieme degli aggregati grossi, fini ed eventuali additivi (secondo la definizione della norma CNR 139).

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

ANALISI GRANULOMETRICA UNI EN 12697-2

SETACCI UNI EN	APERTURA MM	COVERASFALT	
Setaccio 10	10	100	100
Setaccio 8	8	90	100
Setaccio 4	4	40	70
Setaccio 2	2	15	35
Setaccio 0,5	0,5	2	15
Setaccio 0,25	0,25	2	10
Setaccio 0,063	0,063	2	5

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	COVERASFALT
Legante sul peso degli aggregati	UNI EN 12697-1	%	> 5,5
Peso di volume medio compattato (Marshall 75+75 colpi)	UNI EN 12697-6	kg/dm^3	> 2,10
Vuoi residui (Marshall 75+75 colpi)	UNI EN 12697-8	%	< 10

N.B. Le caratteristiche dichiarate nella presente scheda tecnica sono garantite e rilevabili su campioni omogenei di prodotto, prelevati in contraddittorio alla consegna secondo le vigenti EN, in particolare la UNI EN 12697-27.

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com