SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 29/05/2026
REVISIONE NR. 05

ONE® PRIMER

NATURA DEL PRODOTTO

ONE® PRIMER è un promotore di adesione epossidico bicomponente per fondi contaminati da oli. Ideale per ancoraggi su superfici cementizie sporche di olio, previa specifica preparazione del sottofondo. Formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di pavimentazioni in cemento o materiali lapidei.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il sottofondo inquinato d'olio dovrà essere rimosso per circa 2 mm, dovrà essere depolverato, pulito con detergente, quindi lavato e pulito con getto di acqua a pressione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare preventivamente i singoli componenti per rimuovere eventuali sedimentazioni, quindi versare il comp. B nel comp. A e miscelare accuratamente con un mescolatore a basso numero di giri fino ad ottenere un aspetto omogeneo ed esente da grumi.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua e/o solventi.

APPLICAZIONE

ONE® PRIMER deve essere applicato su fondo pulito e asciutto o leggermente umido. Se è stato eseguito un idrolavaggio a pressione con specifici detergenti sgrassanti, eliminare accuratamente eventuali ristagni o pozze d'acqua e procedere con l'applicazione del prodotto. Applicare il prodotto con rullo o pennello sul supporto cementizio. Per permettere l'aggancio di rivestimenti successivi consigliamo di irruvidire il prodotto con spolvero superficiale di quarzo 01-05. Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

CONSUMI
400-500 g/m^2

CONFEZIONI

Kg 20 (Componente A: 17,8 kg + Componente B: 2,2 kg)
Kg 5 (Componente A: 4,45 kg + Componente B: 0,55 kg)

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 6 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI (valori medi)

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Peso specifico	2,00 ± 0,05
Residuo secco (A+B)	97 ± 2
Viscosità a 23°C (A+B) cps	1200 ± 100
Adesione al cemento armato asciutto	>2,5 MPa
Adesione al cemento armato	>1,5 MPa
Fuori polvere a 23°C	8 h
Secco al tatto	12 h
Indurimento totale	7 gg
Pot life (tempo utile di lavorazione)	Circa 50 minuti a 20°C
Rapporto di catalisi in peso	A = 8,9 – B =1,1
Tempo di sovrapplicazione da + 5 a + 35°C	24 h
Tempo di sovrapplicazione da 0 a + 4°C	48 h

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com