# SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 12/03/2026
REVISIONE NR. 07

# SKERMO 7

**NATURA DEL PRODOTTO**
Prodotto silossanico idrorepellente a base acqua, a basso impatto ambientale, privo di solventi formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

**CAMPI D'IMPIEGO**
Prodotto impiegato per bloccare l'umidità di risalita capillare (taglio chimico), da murature in calcestruzzo, mattoni pieni, prefabbricati o murature in pietra naturale.
Il prodotto possiede caratteristiche di eccezionale qualità, unite ad un altissimo potere penetrante e, dopo applicazione, non altera la traspirabilità dei supporti.

**AVVERTENZE**
Il prodotto va applicato in condizioni tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Pertanto, non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.

**APPLICAZIONE**
Asportare l'intonaco ammalorato dal supporto, fino ad 80 -100 cm oltre l'umidità visiva.
Eseguire dei fori di diametro di ca. 2 cm ad un'altezza dal terreno di ca. 20-25 cm.
I fori devono essere sfalsati (uno sotto e l'altro sopra) ad una distanza di ca. 15-20 cm l'uno dall'altro e profondi almeno la metà dello spessore totale del muro esistente.
È necessario inclinarli di ca. 45° (dall'alto verso il basso) per permettere la successiva colatura del liquido.
Inserire dei tubi di rame cavi, di diametro inferiore al foro effettuato, sigillandoli con malta premiscelata rapida **BLOCKWATER**, all'esterno per impedire la fuoriuscita del prodotto. Piegarli lievemente per poter inserire un imbuto in posizione verticale e procedere al versamento dello **SKERMO 7** fino alla saturazione del muro (il liquido si ferma nell'imbuto).
Il prodotto necessita di 15-20 giorni per la sua completa asciugatura. Applicare intonaco traspirante **WF03 – WINTOSAN e WF05 – RASOSAN** come finitura traspirante.

**CONSUMI:**
Circa 3 kg metro lineare per ogni 10 cm di spessore del muro da trattare

**CONFEZIONI**
Taniche da 20 kg.

**STOCCAGGIO**
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

# SCHEDA TECNICA

## NORME DI SICUREZZA

**PRECAUZIONI**
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

**SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE**
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

## DATI TECNICI (VALORI MEDI)
## PRODOTTO PER PROFESSIONISTI
## DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Colore nell'imballo | Bianco |
| Colore del prodotto applicato | Trasparente |
| Aspetto | Liquido |
| Peso specifico (g/cm3) | 0,995 |
| pH | 7,5 |
| Punto d'infiammabilità | Non infiammabile |

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

**AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER**
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

**Winkler Srl**
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com