SCHEDA TECNICA

REVISIONE NR. 06
CODICE ART.: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 14/04/2026

CE

WAR

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

UNI EN 1504-7

PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE DELLE ARMATURE

NATURA DEL PRODOTTO
Inibitore di corrosione bicomponente, per ferri d'armatura, a base di una speciale resina sintetica in dispersione acquosa, formulata nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO
Prodotto impiegato per il trattamento e la passivazione dei ferri d'armatura negli interventi di ripristino, nelle armature metalliche di strutture soggette ad aggressioni atmosferiche.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Pulire accuratamente, con spazzola in ferro o meccanicamente, i ferri d'armatura dall'ossidazione, rimuovere il calcestruzzo carbonatato ed assicurarsi che le superfici siano esenti da: polvere, oli, grassi e sostanze estranee o anti-aderenti e parti friabili.

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il sacco e/o il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua.

AVVERTENZE
Applicare la malta entro 7 giorni dalla stesura del prodotto. Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

APPLICAZIONE
Miscelare bene i due componenti predosati (polvere e liquido) fino ad ottenere un impasto omogeneo ed applicare a pennello.

CONSUMI
200 g/m (diametro ferro 8-10 mm).

CONFEZIONI
A+B da 1,56 kg.

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

CE

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

	Componente A	Componente B
Aspetto:	polvere	Liquido
Colore:	arancio	Bianco latte
Peso specifico:	/	1,03
Rapporto di miscela:	4	1
Temperatura d'applicazione	Non inferiore a +5°C	
Peso specifico della miscela:	1,9 g/cm³	
Tossicità	Non tossico	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 1504-7

CARATTERISTICHE	NORMATIVE	RISULTATI
Resistenza alla corrosione	UNI EN 15183	Specifica superata
Adesione su cls	UNI EN 1542	≥ 2.0 MPa
Resistenza allo sfilamento	UNI EN 15184	Specifica superata
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	Euroclasse A1

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com