SCHEDA TECNICA

REVISIONE NR. 06
CODICE ART.: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 25/05/2026

CE

WF02 RASOWIN

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
UNI EN 998-1
GP
MALTA PER SCOPI GENERALI

NATURA DEL PRODOTTO
Rasante premiscelato monocomponente antiritiro a base cementizia, inerti selezionati in perfetta curva granulometrica, formulata nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO
Prodotto impiegato per la rasatura anche a bassissimo spessore (1 mm) di superfici in calcestruzzo o preventivamente trattate con **WR07-FIBROWIN**. Per applicazioni sia in interno che in esterno, quali la finitura di bagni, cucine, vani scala, facciate, stuccature o regolarizzazioni di getti a vista o di prefabbricati.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Pulire accuratamente la superficie che dovrà essere priva di sali, oli, grassi, parti friabili e sostanze estranee o antiaderenti. Bagnare a rifiuto il supporto prima dell'applicazione.

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il sacco è danneggiato.
Non aggiungere acqua quando l'impasto inizia la presa.
Non applicare su superfici in asfalto o trattate con bitumi.

AVVERTENZE
Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Proteggere da sole e vento nelle prime 24 ore, se necessario continuare ad inumidire la superficie anche dopo l'applicazione. Conservare il prodotto, prima dell'impiego, al riparo dal gelo ed in ambiente protetto da umidità. Miscelare con acqua fredda. La malta fresca si rimuove dagli attrezzi impiegati per la preparazione e messa in opera con acqua corrente. Dopo l'indurimento la pulizia si effettua solo meccanicamente.

APPLICAZIONE
Miscelare bene con 5 litri di acqua pulita per sacco fino ad ottenere un impasto omogeneo. Il prodotto può essere applicato a spatola, cazzuola o a spruzzo con macchine intonacatrici adatte allo scopo, e finito con frattazzo di spugna.

CONSUMI
1,8 kg/m² per mm di spessore.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi con cemento bianco e 12 mesi con cemento grigio. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

WF02-RASOWIN risponde ai principi definiti nella ENV 998-1 ("Malta a prestazione garantita per scopi generali) in particolare specifica per rasature di ottima qualità.

Aspetto:	polvere
Colore:	grigio/bianco
Acqua d'impasto per sacco da kg. 25:	5,0 litri
Massa volumica dell'impasto EN 1015-6:	1900 Kg/m^3
Resistenza all'invecchiamento:	ottima
Voce doganale	3824 50 90

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO IN ACCORDO ALLA NORMA UNI EN 998-1

Resistenza a compressione a 28 giorni (EN 1015-11)	≥35 N/mm^2 (Classe IV)
Resistenza a flessione a 28 giorni (EN 1015-11)	≥8 N/mm^2
Adesione (EN 1015-12)	≥ 0,45 N/mm^2 (Tipo rottura: A)
Conducibilità Termica λ (EN 1745)	1 W/m.K
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A 1

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

Emissione di Composti Organici Volatili

Parametro	Massima concentrazione ammessa (μ/m^3)
TVOC dopo 3 giorni	≤ 750
TVOC dopo 28 giorni	≤ 60

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N.392-2017-00404101_G_EN

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com