# SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 19/01/2026
REVISIONE NR. 07

# WINCOAT

## NATURA DEL PRODOTTO
Ciclo per l'incapsulamento di tipo A (a vista all'esterno) di lastre in cemento-amianto.

Il ciclo è composto da tre passaggi:

| | |
|---|---|
| BASE I | Primer promotore d'adesione. |
| VISTA INCAPSULANTE | Incapsulante elastomerico colorato. |
| VISTA FINITURA | Finitura protettiva elastomerica colorata. |

## CAMPI D'IMPIEGO
Ciclo per il trattamento incapsulante di lastre in cemento-amianto **conforme al D.M. 20-08-1999 – Certificato N° 151845 del 18.09.2001.**

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
A. Supporto esente da efflorescenze (muschi), senza parti evidentemente staccate: in questa situazione è possibile procedere alla posa del primer (BASE I) senza alcun intervento preliminare.
B. Supporto con massicce efflorescenze (muschi), senza parti evidentemente staccate: è necessario procedere alla rimozione meccanica delle efflorescenze con spatole metalliche.
C. Supporto polverulento, con parti staccate: si consiglia un lavaggio con idropulitrice a bassa/media pressione. L'acqua di lavaggio dovrà essere recuperata e filtrata; le parti solide dovranno essere trattate come rifiuto tossico nocivo.
D. Supporto già trattato con prodotti vernicianti, molto degradato: in questo caso è necessario intervenire con apposito mezzo meccanico atto alla fresatura della superficie e al recupero della polvere.

## RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua e/o solvente.

## AVVERTENZE
Non applicare in imminenza di pioggia. Sebbene il Sistema **WINCOAT** sia di semplice applicazione, si consiglia, per l'esecuzione dell'intervento, di contattare professionisti certificati e provvisti di mezzi e attrezzature adeguate.
Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

# SCHEDA TECNICA

**APPLICAZIONE**
I prodotti del ciclo **WINCOAT** sono pronti all'uso ed applicabili a pennello o pompa airless. Consigliamo una breve miscelazione del prodotto prima dell'applicazione.

**BASE I**: applicare in mano unica con un consumo totale di 150-200 g/m².

**VISTA INCAPSULANTE**: dopo almeno 4 ore dalla stesura del primer**,** procedere con l'applicazione di **VISTA INCAPSULANTE** in due mani, intervallate da 12 ore di attesa. Il consumo dovrà essere di 200 g/m² per mano, per raggiungere uno spessore totale minimo (di film secco) di 170 micron.

**VISTA FINITURA:** dopo 12 ore dalla seconda mano di **VISTA INCAPSULANTE**, procedere con la stesura della mano finale di **VISTA FINITURA**. Il consumo dovrà essere di 350 g/m² per raggiungere uno spessore minimo (di film secco) di 150 micron.
Come definito dal D.M. 20-08-1999, per la verifica dell'usura, il prodotto di finitura dovrà essere di colore differente dall'incapsulante.
Lo spessore medio del rivestimento incapsulante secco non dovrà essere inferiore a 300 micron e in nessun punto dovrà essere inferiore a 250 micron.

Per i dettagli applicativi dei prodotti **BASE I**, **VISTA FINITURA** e **VISTA INCAPSULANTE**, fare riferimento alle relative schede tecniche.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI**
Subito dopo l'utilizzo, lavare con acqua.

**CONFEZIONI**
Secchi da 20Kg.

**STOCCAGGIO**
Il prodotto, nel suo imballo integro, in luogo fresco, asciutto ed al riparo dai raggi U.V. o da altre fonti di calore, si conserva 12 mesi.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

# SCHEDA TECNICA

## NORME DI SICUREZZA

**PRECAUZIONI**
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

**SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE**
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

## DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO
## PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

| **BASE I** | |
|---|---|
| Contenuto in solidi: | 30% |
| Densità a 20 °C | 1,05 |
| pH: | 8-10 |
| Viscosità Brookfield rvf a 20 rpm: | 800 – 900 CPS |

| **VISTA INCAPSULANTE – VISTA FINITURA** | |
|---|---|
| Aspetto: | Pasta |
| Colore: | Bianco – grigio – rosso – verde |
| Densità a 20°C: | 1,45 / 1,5 g/cm³ |
| Fuori polvere: | 60 - 90 minuti (20°C) |
| Residuo secco (): | 65/67 |
| pH: | 8 – 10 |
| Viscosità Brookfield: | 12000 ± 1000 |
| Resistenza al gelo/disgelo: | Buona |

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

# SCHEDA TECNICA

## PRESTAZIONI CICLO WINCOAT IN ESERCIZIO, IN ACCORDO ALLA NORMA UNI 10686

| | |
|---|---|
| Aderenza al supporto in fibrocemento (UNI EN 24624) | ≥ 1,5 N/mm$^2$ |
| Impermeabilità all'acqua | Conforme |
| Resistenza a cicli gelo - disgelo | Conforme<br>Aderenza: ≥ 1,5 N/mm$^2$ |
| Resistenza a cicli Sole - pioggia | Conforme<br>Aderenza: ≥ 1,5 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'Invecchiamento accelerato | Conforme |
| Allungamento a rottura | ≥ 200 % |

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

**AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER**

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.

WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

**Winkler Srl**
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com