SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 08/05/2026
REVISIONE NR. 07

WINCOLLA A+B

NATURA DEL PRODOTTO
WINCOLLA è uno stucco adesivo bicomponente in pasta, a base di resine epossidiche, esente da solventi realizzato con cariche speciali che consentono, grazie alla sua tixotropia, una facile applicazione in orizzontale, verticale e a soffitto. Formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO
WINCOLLA, possiede caratteristiche di elevata impermeabilità, ottime resistenze meccaniche e adesione. Incolla strutturalmente materiali come: Calcestruzzo, malta, pietre naturali, metallo, legno, acciaio, fibrocemento, laterizi e altro. **WINCOLLA** è idoneo per la regolarizzazione di superfici e stuccature di calcestruzzo lesionato.
WINCOLLA, può essere utilizzato come ripresa di getto tra il calcestruzzo vecchio ed il nuovo. Permette l'adesione su superfici molto lisce e con finiture a zero e può essere utilizzato nella tecnica del Beton Plaquè.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Le superfici da trattare devono presentarsi asciutte e prive di: polvere, parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti. Per le applicazioni in superfici di metallo, sarà necessario asportare in modo meccanico (carteggiata/spazzola di ferro), eventuali tracce di ruggine, grasso e oli.

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua e/o solvente.

AVVERTENZE
Non applicare **WINCOLLA** con temperature inferiori ai + 5°C
I componenti miscelati non devono essere esposti a fonte di calore diretto.
Per evitare alterazioni del prodotto, non miscelare quantitativi parziali.
Applicare il prodotto a temperatura comprese tra + 5 ° C e + 30 ° C.

APPLICAZIONE
Versare il componente B nel componente A, miscelare molto bene fino ad ottenere una colorazione uniforme. Se miscelato con trapano, utilizzare un basso numero di giri (max 600 giri/minuto), lasciare riposare una decina di minuti prima dell'applicazione. Nei lavori di incollaggio, stendere la pasta con opportuna spatola e tenere gli elementi pressati per almeno 18 ore.

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE DI WINCOLLA PER RIPRESA DI GETTO
Il supporto deve essere pulito, privo di polvere, oli, asciutto o presentare un'umidità naturale. Applicare **WINCOLLA** con pennello o rullo, mettere in opera la malta/calcestruzzo dopo non meno di 15 minuti e non oltre le due ore (20°C) dalla stesura dello stesso.

CONSUMI
1,6 kg/m² per mm di spessore
Per riprese di getto: 0,5/0,6 kg/ m²

CONFEZIONI
1,5 kg parte A
1,5 kg parte B
(scatola da 6 pz. parte A + 6 pz. parte B)

5 kg parte A
5 kg parte B

STOCCAGGIO
Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 24 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Aspetto:	Pasta
Colore: componente A	grigio chiaro
Colore: componente B	grigio scuro
Colore A+B:	grigio
Rapporto di miscelazione:	1-1
Densità a 20°C	1,55 – 1,6 g/cm^3
Residuo secco	100%
Viscosità Brookfield (miscela A+B):	40.000
Tempo di inizio presa a 20°C:	4 h 30 minuti
Tempo di fine presa a 20°C:	5 h
Tempo di lavorabilità: +10°C: + 20°C: + 30°C:	3 h 30 minuti 2 h 30 minuti 1 h 15 minuti
Indurimento completo:	7 gg
Temperature di esercizio:	da - 30 a +100°C

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com