SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 15/05/2026
REVISIONE NR. 03

WINFIX WET

NATURA DEL PRODOTTO

WINFIX WET è un sistema epossicementizio a due componenti, tixotropico, appositamente formulato per reticolare su sottofondi cementizi umidi sia all'interno che all'esterno, formando uno strato impermeabile in spinta positiva e negativa. Formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO

WINFIX WET è indicato per la preparazione di superfici dove è previsto il trattamento successivo anche di prodotti molto sensibili all'umidità in controspinta.
Ha un'ottima capacità impermeabilizzante, manifestata in presenza di pressione idrostatica positiva e negativa.
Viene applicato all'interno di piscine, locali interrati, vani ascensori, manufatti cementizi appena sformati (con resistenze meccaniche sufficienti per la sovra applicazione), rivestimenti e pavimenti in piastrelle. Può essere applicato su calcestruzzo, massetti cementizi, pietra naturale, blocchi cementizi e ceramica.

Come barriera al vapore sia in verticale che in orizzontale.
Può essere rivestito con sistemi di resine epossidiche, poliuretaniche ed epossipoliuretaniche, previa applicazione del primer.

Se impiegato con il primer **WINFIX UNIVERSAL** e la finitura poliuretanica **WINPAINT P**, si compone un ciclo per l'impermeabilizzazione e finitura di manufatti per il contenimento di acque non potabili, come vasche, fontane, piscine ecc.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

La preparazione del supporto è fondamentale, quindi la superficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inquinante, asciutta, coerente e deve possedere una resistenza alla trazione di almeno 1,5 MPa. In ogni caso è necessario eseguire una preparazione superficiale della pavimentazione eseguendo a seconda del tipo di superficie la pallinatura o levigatura.
L'acqua libera e stagnante proveniente dal sottofondo o da lavorazioni precedenti di lavaggio o da eventi meteorologici deve essere allontanata o asciugata con opportuni mezzi.
Per garantire continuità negli angoli, utilizzare **WR07-RAPID**, malta a rapida asciugatura, per creare delle sgusce.

Le irregolarità dovute alla preparazione del supporto potranno essere ripristinate applicando preventivamente una mano di **WINFIX WET** caricato con quarzo (come descritto nel paragrafo "PREPARAZIONE DE PRODOTTO"), mediante spatola liscia in ragione di 1,2-1,3 kg/m^2. Attendere l'asciugatura prima di continuare con le mani successive

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente prima dell'uso con agitatore meccanico elicoidale a basso numero di giri, operando nel seguente modo:
Miscelare il componente B con il componente A per qualche minuto fino ad ottenere una massa omogenea e di colore uniforme. Successivamente diluire il prodotto dal 10 al 12% con acqua pulita, e continuare la miscelazione per 1-2 minuti.

In caso di utilizzo come rasatura per il ripristino di irregolarità, dopo aver miscelato i due componenti diluiti con acqua, aggiungere all'impasto il 30% in peso di quarzo 0,1-0,3 mm. Continuare la miscelazione fino ad ottenere un composto omogeneo e privo di grumi.

La diluizione e l'aggiunta di cariche deve essere effettuata dopo completa miscelazione dei due componenti, omogeneizzando col medesimo agitatore.

RACCOMANDAZIONI
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non utilizzare oltre la durata in vaso indicata.
Non diluire con acqua/solventi.

AVVERTENZE
Il prodotto deve avere la possibilità di reticolare perfettamente prima della sovra applicazione con altri prodotti, quindi verificare il completo asciugatura.
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura compresa tra +10°C e +35°C.

APPLICAZIONE
WINFIX WET deve essere applicato a rullo, pennello, o spatola quando caricato.

Applicare almeno due mani di **WINFIX WET** con un consumo di 0,5 kg/m^2 per mano mediante rullo o pennello.
Ad asciugatura della seconda mano, verificare il contenuto dell'umidità nel sottofondo mediante igrometro (di tipo conduttivo). Se persiste, applicare un'ulteriore mano di **WINFIX WET** (diluita dal 10 al12% con acqua pulita), in ragione di 0,5 kg/m^2.

PULIZIA ATTREZZI
Con prodotto ancora fresco pulire gli attrezzi con alcol. Ad indurimento avvenuto la pulizia sarà possibile solo meccanicamente.

CONSUMI
0,5 kg/m^2 per mano, in due o più mani
Caricato per regolarizzazione:1,2-1,3 kg/m^2 in mano unica

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

CONFEZIONI
Comp. A: 6 kg
Comp. B: 5,4 kg

STOCCAGGIO
Il prodotto nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto ad una temperatura fra +5°C e +35°C, si conserva per 12 mesi. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Caratteristica	Normativa	Risultati
Colore	-	Grigio
Massa volumica	EN ISO 2811-1	1,65±0,08 kg/l
Durata in vaso	EN ISO 9514	30 minuti

TEMPI DI ASCIUGATURA:

Indurimento a 22°C, 50% U.R.	
Sovrapplicazione	Da minimo 24 ore a massimo 6 giorni
Completamente indurito	10 giorni

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com