SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 15/05/2026
REVISIONE NR. 03

WINGLOSS

NATURA DEL PRODOTTO
Finitura poliuretanica alifatica a base acqua, trasparente lucida, priva di solventi, formulata nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.
WINGLOSS presenta ottime resistenze meccaniche, all'abrasione e ai raggi UV. Inoltre, possiede una limitata presa di sporco e facilità di pulizia e di manutenzione.

CAMPI D'IMPIEGO
WINGLOSS è utilizzato come finitura per migliorare la resistenza all'usura e il grado di pulizia di sistemi resinosi epossidici o poliuretanici per pavimentazioni anche carrabili. Il prodotto può essere applicato su **WINTAPLAST** all'interno di piscine per allungare la vita del prodotto e per migliorarne la pulizia. Applicare **WINGLOSS** dopo 7 giorni dalla posa dell'ultima mano di **WINTAPLAST**.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
La preparazione del supporto è fondamentale, quindi la superficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inquinante, asciutta, coerente e deve possedere una resistenza alla trazione di almeno 1,5 MPa.
Le pavimentazioni in resina esistenti devono essere indurite e asciutte e devono essere preventivamente carteggiate utilizzando una macchina monospazzola con carta vetrata fine o rete abrasiva al fine di garantire una migliore adesione del prodotto. Eliminare la polvere proveniente da carteggiatura mediante energico lavaggio.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Miscelare molto bene i due componenti (A+B) fino ad ottenere una massa omogenea. Durante la miscelazione il prodotto si emulsiona aumentando di viscosità. Per una migliore lavorabilità, diluire il prodotto dal 15 al 25% di acqua pulita.

RACCOMANDAZIONI
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non utilizzare oltre la durata in vaso indicata.
Non diluire con solventi.

AVVERTENZE
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE
WINGLOSS può essere applicato a rullo, pennello o a spruzzo, in mano unica, con un consumo di 120-150 g/m² (è preferibile l'utilizzo del rullo di spugna)

CONSUMI
120-150 g/m² in mano unica.

CONFEZIONI
Componente A: 4 kg
Componente B: 1 kg

STOCCAGGIO
Il prodotto nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto ad una temperatura fra +5°C e +35°C, si conserva per 12 mesi. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Caratteristica	Normativa	Risultati
Rapporto di catalisi	-	4 parti in peso Comp.A 1 parti in peso Comp.B
Massa volumica	EN ISO 2811-1	1,07 ± 0,05 kg/l
Durata in vaso	EN ISO 9514	25 minuti
Consumo teorico	-	50-80 g/m²

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

TEMPI DI ASCIUGATURA:

Indurimento a 22°C, 50% U.R.	
Secco al tatto	1 ora
Pedonabile (con cautela)	24 ore
Carrabile	3 giorni
Completamente indurito	10 giorni

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.

WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com