SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 04/05/2026
REVISIONE NR. 06

WINGRIP® LITE

NATURA DEL PRODOTTO
Promotore d'adesione polivalente di straordinaria efficacia, a base di resine in dispersione acquosa, a basso impatto ambientale, ed inerti selezionati privo di solventi formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO
WINGRIP® LITE è applicabile facilmente ed in maniera omogenea su supporti a bassa bagnabilità e lisci (che, come tali, non forniscono punti d'aggrappo) come calcestruzzo, legno, metallo, gesso, pannelli isolanti, mattoni, laterizi, cemento cellulare, ceramica e varie. **WINGRIP® LITE**, una volta applicato ed essiccato garantisce, mediante alterazione superficiale, sia in interno, che all'esterno, un tenace aggrappo ed un'adesione per intonaci, rasature, malte per ripristini o premiscelati per cappotti. In questo caso può sostituire la rete porta intonaco. Isolante per gesso o lastre in gesso rivestito, svolge anche leggera funzione consolidante. Applicato su piastrelle preesistenti permette un eccezionale aggrappo a colle cementizie per la successiva posa di rivestimenti ceramici.
WINGRIP® LITE può essere applicato anche su membrana bituminosa liscia ossidata prima dell'applicazione di un intonaco per il ripristino in verticale di una zoccolatura.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta. Il supporto dovrà avere un'umidità occulta non superiore al 5%. Verificare la presenza d'umidità nel sottofondo, per evitare la formazione di bolle dovute a tensione di vapore. Un metodo efficace può essere l'applicazione d'un foglio di polietilene sigillato con nastro adesivo, su d'una parte della superficie esposta al sole, verificando dopo 24 ore l'eventuale presenza di condensa. In assenza della stessa procedere con la stesura di **WINGRIP® LITE**, in caso contrario attendere la completa asciugatura. Su sottofondi sfarinanti si consiglia per favorire l'adesione, una preventiva applicazione di **WINFIX CONCRETE**.

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua.

AVVERTENZE
Il prodotto va applicato in condizioni tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Pertanto, non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.
Non applicare il prodotto su supporti interessati da umidità occulta.
Attendere 24 ore prima di procedere con la sovra applicazione degli impasti cementizi.

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

Non sovra applicare nessun impasto cementizio, prima della completa essiccazione di **WINGRIP® LITE**.
Nel caso d'applicazione su pannelli isolanti per cappotti, in sostituzione alla rete porta intonaco, si consiglia di applicare tra i pannelli una retina autoadesiva. Non applicare intonaci con spessore superiore a 2 cm.

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all'uso. Prima di procedere con l'applicazione, miscelare il prodotto per omogeneizzarlo. Può essere applicato a rullo, pennello, pompa airless. Applicare a temperature comprese tra + 5°C + 35°C.

CONSUMI
300 g/m² in mano unica

CONFEZIONI
Secchi da 5-10-20 Kg.

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI (valori medi)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Aspetto:	liquido - cremoso
Colore:	bianco - grigio
Peso Specifico (g/cm³)	1,63 ± 0,02 a 20 °C
Reazione al fuoco (Euroclasse):	F
Adesione al supporto a 3gg (EN 1542) (N/mm²):	
Calcestruzzo	≥ 2
Piastrella	≥ 2 (Rottura piastrella)
Fibrocemento	≥ 1,0 (Delaminazione Fibrocemento)
Metallo	≥ 2,0
Legno OSB (non trattato)	≥ 1,0 (Delaminazione del legno)
Membrana bituminosa liscia	≥ 0,85 (Delaminazione membrana)
pH dell'impasto:	> 9
Consumo (g/m²):	300
Residuo Solido (%)	70
Viscosita' Brookfield a 20°C (cPs)	1350 ± 100
Voce doganale	3209 10 00

Emissione di Composti Organici Volatili

Parametro	Massima concentrazione ammessa (µ/m³)
TVOC dopo 3 giorni	≤ 750
TVOC dopo 28 giorni	≤ 60

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N.392-2017-00404101_G_EN

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com