SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 30/03/2026
REVISIONE NR. 03

WINGRIP NEXT

NATURA DEL PRODOTTO
Promotore d'adesione polivalente a rapida essiccazione, a base di resine in dispersione acquosa, a bassissimo impatto ambientale, ed inerti selezionati privo di solventi formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO
WINGRIP® NEXT grazie alla nuova formulazione sviluppata con prodotti tecnologicamente avanzati, può essere impiegato come promotore di adesione "fresco su fresco" per massetti in aderenza o autolivellanti cementizi.
Per tutte le altre applicazioni, attendere almeno 2 ore prima della sovra applicazione.

WINGRIP® NEXT, Inoltre, assicura una tenace adesione di intonaci (spessore max di 2 cm) e di rasature, è applicabile facilmente ed in maniera omogenea garantendo un'adesione estremamente tenace su supporti a bassa bagnabilità e lisci (che, come tali, non forniscono punti d'aggrappo) come calcestruzzo, cemento cellulare, gesso, lastre in gesso rivestito (cartongesso), mattoni, pietra, laterizi, ceramica, legno, pannelli isolanti e metalli anche ossidabili. **WINGRIP® NEXT**, una volta applicato ed essiccato garantisce, mediante alterazione superficiale (sia all'interno che all'esterno), un tenace aggrappo ed un'adesione (meccanica e chimica) per intonaci, rasature, malte per ripristini o premiscelati per cappotti. Può essere utilizzato come isolante per gesso o lastre in gesso rivestito. Idoneo anche su supporti con assorbimento d'acqua non uniforme.
Applicato su piastrelle preesistenti permette un eccezionale aggrappo a colle cementizie per la successiva posa di rivestimenti ceramici. Eccezionale per rasature a basso spessore di facciate, cornicioni o pilastri.

WINGRIP® NEXT può essere inoltre applicato anche su membrana bituminosa liscia ossidata prima dell'applicazione di un intonaco per il ripristino in verticale di una zoccolatura.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta. Il supporto dovrà avere un'umidità occulta non superiore al 5%. Verificare la presenza d'umidità nel sottofondo, per evitare la formazione di bolle dovute a tensione di vapore. Un metodo efficace può essere l'applicazione d'un foglio di polietilene sigillato con nastro adesivo, su d'una parte della superficie esposta al sole, verificando dopo 24 ore l'eventuale presenza di condensa.
In assenza della stessa procedere con la stesura di **WINGRIP® NEXT**, in caso contrario attendere la completa asciugatura. Su sottofondi sfarinanti si consiglia per favorire l'adesione, una preventiva applicazione di **WINFIX CONCRETE**.

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua.

AVVERTENZE
Il prodotto, in verticale, va applicato in condizioni tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Pertanto, non applicare il prodotto su superfici soggette a ristagno d' acqua, gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.
Non applicare il prodotto su supporti interessati da umidità occulta.
Non applicare intonaci o rivestimenti con spessore superiore a 2 cm e 35-40 Kg/m^2 di peso.

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all'uso. Prima di procedere con l'applicazione, miscelare il prodotto per omogeneizzarlo.
WINGRIP® NEXT può essere applicato a pennello, pennellessa, rullo oppure a spruzzo con pompa airless. Si applica in mano unica, avendo cura di coprire uniformemente la superficie.
Applicare a temperature comprese tra +5°C +35°C.

CONSUMI
300 g/m^2 in mano unica
500 g/m^2 fresco su fresco

CONFEZIONI
Secchi da 5-10-20 Kg.

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 18 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI (valori medi)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI
DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO FRESCO

CARATTERISTICHE	NORMATIVA	RISULTATI
Aspetto:	-	liquido - cremoso
Colore:	-	bianco - grigio
Peso Specifico a 20 °C	EN ISO 2811-1	1,63 ± 0,02 g/cm³
pH	UNI 8490-4	9 ± 1
Residuo secco (in peso)	EN ISO 3251	70 %
Viscosità Brookfield a 20°C	UNI EN 8490	4000 ± 500 Cps

DATI PRESTAZIONALI DEL PRODOTTO INDURITO

CARATTERISTICHE	NORMATIVA	RISULTATI
Adesione al supporto a 3gg		
Calcestruzzo	UNI EN 1542	≥ 2 N/mm²
Piastrella		≥ 2 N/mm² (rottura piastrella)
Fibrocemento		≥ 1,0 N/mm² (delaminazione fibrocemento)
Metallo		≥ 2,0 N/mm²
Legno OSB (non trattato)		≥ 1,0 N/mm² (delaminazione legno)
Membrana bituminosa liscia		≥ 0,85 N/mm² (delaminazione membrana)
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	F

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

Emissione di Composti Organici Volatili

Parametro	Massima concentrazione ammessa (µ/m^3)
TVOC dopo 3 giorni	≤ 750
TVOC dopo 28 giorni	≤ 60

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N.392-2017-00404101_G_EN

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.

WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com