# SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 29/05/2026
REVISIONE NR. 05

# WINJOINT FOAM

**NATURA DEL PRODOTTO**
Cordone in schiuma di polietilene espanso non reticolato a cellule chiuse comprimibile, di sezione circolare.

**CAMPI D'IMPIEGO**
**WINJOINT FOAM** è impiegato come riempimento non adesivo, per dimensionare correttamente la profondità dei giunti di dilatazione (creazione della "terza parete" o fondo del giunto) prima di essere riempiti con sigillante poliuretanico **WINJOINT SEAL**.
È un cordolo flessibile e facile da applicare, inoltre ha buone resistenze a molte sostanze chimiche.

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI**
Il sottofondo dovrà presentarsi esente da parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta.

**RACCOMANDAZIONI**
Non esporre alla luce diretta del sole per molto tempo (max 4 ore).

**APPLICAZIONE**
Il diametro del **WINJOINT FOAM** dovrebbe essere circa il 25% superiore alla larghezza del giunto per consentire un posizionamento stabile del profilo. Spingere con un utensile dalla punta arrotondata (privo di spigoli taglienti ed appuntiti), in grado di attraversare la larghezza del giunto, fino alla profondità desiderata.

**DIMENSIONI**

| Diametro(mm) | Lunghezza/scatola (m) |
|---|---|
| 10 | 550 |
| 15 | 550 |
| 20 | 350 |
| 25 | 200 |
| 30 | 160 |

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

**STOCCAGGIO**
Conservare le confezioni in ambiente riparato dal sole.

## NORME DI SICUREZZA

**PRECAUZIONI**
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

**ECOLOGIA**
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

## DATI TECNICI (VALORI MEDI)
## PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

### DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

| | Normativa | Risultato |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua (g/cc) | ASTM C 1016 – Proc. B | < 0,03 |
| Densità (Kg/m$^3$) | ASTM D 1622 | 25±5 |
| Compression recovery (%) | ASTM D 5249 | >90 |
| Compression deflection (kPa) | ASTM D 5249 | >20,5 |
| Temperatura di esercizio (°C) | - | Da -40 a +80 |
| Resistenza alla trazione (kPa) | ASTM D1632 | >200 |

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

**AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER**
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.



Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com