SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 20/05/2026
REVISIONE NR. 05

WINPLASTER

NATURA DEL PRODOTTO
Premiscelato impermeabile monocomponente tixotropico fibro-rinforzato, additivato con agenti per il controllo del ritiro sia nella fase plastica che nella fase indurita, formulata nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO
Prodotto impiegato per la realizzazione di zoccolature impermeabili su membrane bitume-polimero e impermeabilizzanti della gamma **WINKLER** e per la regolarizzazione e l'impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaco. Ottima lavorabilità ed applicabile con spessori di 2- 3 cm anche in mano unica. Per spessori maggiori prevedere l'impiego di rete porta intonaco

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il sacco è danneggiato.
Non aggiungere acqua quando l'impasto inizia la presa.
Non applicare su superfici lisce.

AVVERTENZE
Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Proteggere da sole e vento nelle prime 24 ore, se necessario continuare ad inumidire la superficie anche dopo l'applicazione. Conservare il prodotto, prima dell'impiego, al riparo dal gelo ed in ambiente protetto da umidità. Miscelare con acqua fredda e pulita. La malta fresca si rimuove dagli attrezzi impiegati per la preparazione e messa in opera con acqua corrente. Dopo l'indurimento la pulizia si effettua solo meccanicamente.
Spessore massimo realizzabile 4 cm (armato).
Si raccomanda di utilizzare il quantitativo d'acqua descritta nella tabella dei dati tecnici.

APPLICAZIONE
Miscelare bene fino ad ottenere un impasto omogeneo. Il prodotto può essere utilizzato anche come mano di aggancio(rinzaffo)semplicemente utilizzando una maggiore quantità d'acqua (vedi consumi), attendere 4/5 ore prima di applicare **WINPLASTER** con spessori fino a 2-3 cm in mano unica. Il prodotto può essere applicato a cazzuola o a spruzzo.

CONSUMI
Rinzaffo: 1,5 kg/m² per mm di spessore.
Intonaco: 1,6 kg/m² per mm di spessore.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

STOCCAGGIO
Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Aspetto:	Polvere
Colore:	Grigio
Acqua d'impasto per sacco da kg. 25:	5,25 litri per rinzaffo 4,5 litri per intonaco
Massa Volumica dell'impasto (EN 12350-6):	1,8±5 g/cm^3
pH dell'impasto:	> 12
Durata dell'impasto a 20°C:	50 min

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO

Adesione al supporto a 28 giorni (EN 1542) (N/mm^2):	
• Calcestruzzo	≥1,5
• Fibrocemento	≥ 0,6
• Laterizio	≥ 1,0
• WINGRIP EVO Su Membrana	≥0,8 <0,9
Assorbimento d'acqua (% sul peso) dopo 7 giorni in immersione	≤ 6,0
Permeabilità in spinta positiva (UNI EN 14891)	≥ 4 bar
Permeabilità in spinta negativa	>1,5 < 2 bar

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com