SCHEDA TECNICA

REVISIONE NR. 06
CODICE ART.: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 28/05/2026

CE

WINSTUCCO FLEX FINE

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
EN 13888
CG2 W
SIGILLANTE CEMENTIZIO

NATURA DEL PRODOTTO

Stucco monocomponente, impermeabilizzante, a basso modulo elastico, formulata nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto trova impiego per sigillare ed impermeabilizzare le fughe di pavimentazioni, fino a 2 mm d'ampiezza, anche quelle soggette a forti movimenti. Il prodotto mostra ottima resistenza ai comuni detersivi ed alle soluzioni alcaline più aggressive. Il prodotto trova impiego sia all'interno che all'esterno.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il sacco è danneggiato.
Non aggiungere acqua quando l'impasto inizia la presa.
Non applicare su superfici in asfalto o trattate con bitumi.

AVVERTENZE

Non utilizzare il prodotto per il riempimento di fughe d'ampiezza superiore a 2 mm, non impiegare per il riempimento di giunti elastici di dilatazione e frazionamento, su sottofondi che non siano perfettamente asciutti o con risalita d'umidità. Applicare il prodotto tra + 5° C e + 35 ° C.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Prima della stuccatura verificare che la posa sia stata eseguita correttamente e che le piastrelle siano perfettamente ancorate al fondo. Eseguire le stuccature, rispettando il tempo d'attesa dell'adesivo utilizzato. Pulire immediatamente gli eccessi di prodotto, prima che questo indurisca.

APPLICAZIONE

Miscelare bene fino ad ottenere un impasto omogeneo. Le fughe devono presentarsi pulite, asciutte esenti da parti friabili. **WINSTUCCO FLEX FINE** può essere applicato con racla o spatola.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

CE

CONSUMI
Da 150 a 250 gr/m^2

CONFEZIONI
Sacchi da: 5 Kg e 20 kg

STOCCAGGIO
Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI

WINSTUCCO FLEX FINE risponde ai principi definiti nella EN 13888 ("Malta cementizia per la stuccatura di fughe ") ai requisiti minimi richiesti dalla classificazione (CG2 W) con RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA

CARATTERISTICHE FISICHE DEL PRODOTTO	
Aspetto:	Polvere
Colore:	Bianco/Grigio/Grigio chiaro
Acqua d'impasto	20 %
Massa volumica dell'impasto EN 1015/6(Kg/m^3)	1800
pH	>12
Tempo di lavorabilità	50'

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO INDURITO:	
Reazione al fuoco (EN 13501-1):	A 1
Conducibilità Termica (EN 1745) (λ)	0,70 W/mk
Resistenza all'umidità	Ottima
Resistenza all'invecchiamento	Ottima
Resistenza al cloruro di sodio	Ottima

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO (UNI EN 13888 e ISO 13007)	
Resistenza all'abrasione (EN 12808-2)	≤ 2000mm^3
Resistenza a flessione dopo condizionamento in aria (EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm^2
Resistenza a flessione dopo cicli di gelo e disgelo (EN 12808-3)	≥ 2,5 N/mm^2
Resistenza a compressione dopo condizionamento in aria (EN 12808-3)	≥ 15 N/mm^2
Resistenza a compressione dopo cicli di gelo e disgelo (EN 12808-3)	≥ 15 N/mm^2
Ritiro (EN 12808-4)	≤ 3,0 mm/m
Ridotto assorbimento d'acqua dopo 30 min (EN 12808-5)	≤ 2 g
Ridotto assorbimento d'acqua dopo 240 min (EN 12808-5)	≤ 5 g

Emissione di Composti Organici Volatili

Parametro	Massima concentrazione ammessa (µ/m^3)
TVOC dopo 3 giorni	≤ 750
TVOC dopo 28 giorni	≤ 60

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N. 392-2018-00081401_G_EN_02.

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.

WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com